


ACRYL ESTHE 59

Peinture à base de résine acrylique



DESTINATION: Extérieur

Mise en peinture des façades de classe D2 suivant la norme P 84.403. Durabilité sur les supports neufs ou déjà peints.

PROPRIETES:

- Excellente résistance à la saponification
- Excellente résistance à l'encrassement
- Excellente adhérence
- Grande facilité d'application
- Résistance améliorée contre les développements de fungus

Classement européen G3E3S1V2W1A0C0 - Norme pr EN 1062-1 codifié T34-722

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2

CARACTERISTIQUES:

Aspect en pot: liquide onctueux

Aspect du film: lisse, mat

Masse volumique : 1.40 ± 0,05 Kg/l

Extrait sec : en poids: 65 ± 2% en volume: 51 ± 2%

COV (directive 2004/42/CE): Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/c): 40 g/l (2010).

Ce produit contient au maximum 40 g/l de COV.

Point éclair: Non concerné

Brillant Spéculaire à 60°: inférieur à 10 %

Rendement: 4 à 8 m²/l. selon la nature des fonds et le mode d'application.

Séchage (20°C - 65%HR): HP: 20 mn Sec: 1 h Recouvrable: 24 h

Teintes: Blanc et teintes pastel du nuancier Façade Peintures Maestria

Conditionnement: 15L

Stockage: 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs

Hygiène et sécurité: Consulter la fiche de données de sécurité

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds:

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59.1

Les anciens fonds seront préalablement traités avec IKAR BACTERICIDE suivant sa fiche technique puis lavés à l'eau froide haute pression.

Les supports neufs ou non peints seront préalablement fixés avec IKARFIX S ou IKARFIX O.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Application:

Conditions d'application: DTU 59.1.

Matériel d'application: Brosse, Rouleau façade poil 18/20 mm, Airless.

Nettoyage du matériel: Eau.

Diluant: Eau.

Dilution: Brosse (0 à 3 %), Rouleau façade poil 18/20 mm (0 à 3 %). Airless (5 à 10 %).

Processus d'application:

Support	Impression	Finition
béton, enduit au mortier de liant hydraulique, fibre-ciment	Ikarfix S ou Ikarfix O	1 à 2 couches d' ACRYL ESTHE 59 suivant supports et finition désirée
anciennes peintures adhérentes, anciens RSE en bon état, ancien système d'imperméabilisation hors garantie décennale en bon état	application en direct	

Autres supports: nous consulter.

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.



USINE, LABORATOIRE & BUREAUX

Z.I. - 1, rue Denis Papin - 09100 PAMIEERS - Ariège
Tél. 05 61 67 97 40 - Fax bureaux 05 61 67 05 47 - E-mail : accueil@maestria.fr

