


# ARTIKA

## Peinture primaire mate à base d'huile chaulée



### DESTINATION: Intérieur

Mat à plafonds pour travaux neufs ou de rénovation. Particulièrement recommandée pour les plafonds tachés (blocage des taches). Egalement conseillé sans lavage au préalable sur : chaux et badigeons adhérents, métaux recouverts d'un primaire antirouille.

### PROPRIETES:

- Peut s'appliquer mouillé sur mouillé
- Ne provoque pas d'embus, ni de tension génératrice de cloquages ou d'écaillages
- Possède un super couvrant, masque et isole les taches de type : suie, nicotine, noir de fumée, taches d'infiltration d'eau, etc...
- Préparation simplifiée des supports (dépoussiérage)
- Compatible avec la plupart des supports
- Facilité d'application
- Sans odeur, permet la réintégration rapide des locaux
- Faiblement jaunissant
- Grâce à sa microporosité laisse respirer les supports

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 2b

### CARACTERISTIQUES:

**Aspect en pot:** peinture onctueuse

**Aspect du film:** lisse, mat profond

**Masse volumique:**  $1.59 \pm 0,05$  Kg/l

**Extrait sec:** en poids:  $73 \pm 2\%$  en volume:  $43 \pm 2\%$

**COV (directive 2004/42/CE):** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g): 450 g/l (2007),

Ce produit contient au maximum 450 g/l de COV.

**Point éclair :** Supérieur à 60°C

**Brillant Spéculaire à 85°:** inférieur à 1.5 %

**Rendement:** environ 11 à 15 m<sup>2</sup>/l. selon la nature des fonds et le mode d'application

**Séchage (20°C-65% HR):** HP: 2 h      Sec: 8 à 10 h      Recouvrable: mouillé sur mouillé dès que la première couche a matté ou après 12h. Après 24h dans le cas de blocage de taches

**Teintes:** BLANC

**Conditionnement:** 2.5L - 15L

**Stockage:** 1 an en emballage plein et fermé dans un endroit frais et aéré

**Hygiène et sécurité:** Consulter la fiche de données de sécurité

# MISE EN OEUVRE

## Préparation des fonds:

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1

Les anciennes peintures brillantes seront préalablement poncées ou lessivées pour casser le brillant et rincées à l'eau claire.

Les supports seront si nécessaire préalablement traités avec IKAR BACTERICIDE suivant sa fiche technique.

*Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.*

## Application:

**Conditions d'application:** DTU 59.1.

**Matériel d'application:** Brosse, rouleau poil 10/12 mm, airless.

**Nettoyage du matériel:** White spirit.

**Diluant:** White spirit.

**Dilution:** Brosse (Prêt à l'emploi), rouleau poil 10/12 mm (Prêt à l'emploi), airless (Prêt à l'emploi).

## Processus d'application:

Support	Impression	Finition
béton, enduit au mortier de liant hydraulique, fibre-ciment,	Application en direct	1 à 2 couches d' <b>ARTIKA</b> suivant supports et finition désirée. Pour le blocage des taches, attendre 24h entre chaque couche (2 couches nécessaires)
enduit de peinture, plâtre et dérivés	Application en direct ou Ikarprim si nécessité de redurcir les fonds	
briques	Ikarprim	
métaux ferreux	Ferrosoter Primaire	
Chaux et badigeons		

Autres supports: nous consulter.

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.