


ANTISMOK



FINITION MATE ANTI-FUMEE

	Définition
	<ul style="list-style-type: none">➤ Peinture à base d'huile modifiée pour plafond.➤ Aspect blanc mat lisse.

	Propriétés
Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I - Classe 2b	<ul style="list-style-type: none">➤ Non pénétrant.➤ Encapsule le noir de fumées.➤ Masque et isole les taches.➤ Facilité d'application due à sa consistance thixotropée.➤ Ne provoque pas de tensions superficielles.

	Destination
INTERIEUR	Dans locaux soumis à une aération appropriée, sur plafonds. <ul style="list-style-type: none">➤ Bois,➤ Ciments imprimés,➤ Enduits de dégrossissage ou de lissage,➤ Plâtres et dérivés.

Mise en Œuvre

Préparation des Surfaces :

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

- ⇒ **Travaux neufs** : le produit est destiné à être appliqué sur les supports mentionnés au recto, selon notre processus d'application.
- ⇒ **Entretien** : éliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage.
Sur anciennes peintures brillantes, lessiver avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant puis rincer à grande eau pour éliminer les parties pulvérulentes.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Méthode d'Application :

Diluant	Matériel	Taux dilution	Séchage à 20°C, H.N
White Spirit	Brosse ou Rouleau	0 à 5 %	HP : 3 heures
	Pistolet	5 à 10 %	Sec dur : 12 heures
	Airless	5 à 8 %	Recouvrable : 24 heures
Support		Application	
<ul style="list-style-type: none"> - Supports neufs préalablement imprimés. - Anciennes peintures. 		2 couches d'ANTISMOK ou 1 couche en isolation des fonds	

Mise à la teinte : ANTISMOK se fait exclusivement en blanc mais peut se teinter avec nos colorants universels. Ne pas dépasser 3 %.

Caractéristiques Techniques

Aspect final du film sec.....Mat
 Masse volumique1,62 ± 0,03 g/cm³
 Extrait sec.....En poids : 70 ± 2 % En volume : 45 ± 2 %
 Nettoyage des outilsWhite Spirit

Rendement par couche4 à 6 m²/ kg selon la nature des supports

Hygiène et Sécurité

Point Éclair.....Compris entre 23°C et 55°C
 Transport & ÉtiquetageSe rapprocher de la fiche de données de sécurité établie selon les Directives Européennes en vigueur
 Conservation1 an en emballage d'origine plein et fermé
 Stocker dans un endroit frais et aéré

Précautions d'utilisation : consulter la fiche de données de sécurité

Conditionnement

25 kg net

à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.