




AQUASTRIA PRIMER



IMPRESSION UNIVERSELLE EN PHASE AQUEUSE

	Définition
	<ul style="list-style-type: none">➤ Impression à base de copolymère acrylique et de résine glycérophthalique en dispersion aqueuse.➤ Aspect lisse mat.
	Propriétés
Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2	<ul style="list-style-type: none">➤ Très pénétrant permet de bien fixer les fonds.➤ Perméable à la vapeur d'eau.➤ Bon pouvoir opacifiant.➤ Très grande facilité d'application.➤ Sans odeur.➤ Très grande facilité de nettoyage du matériel.
	Destination
EXTERIEUR INTERIEUR	<p>En extérieur : parois verticales non exposées aux remontées d'eau par capillarité.</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Béton,➤ Fibre-ciment,➤ Bois et dérivés,➤ Enduits de liants hydrauliques. <p>Les acrotères devront présenter un larmier.</p> <p>En intérieur dans des locaux soumis à une aération appropriée.</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Bois et dérivés.➤ Enduits de liants hydrauliques,➤ Enduits de dégrossissage ou de lissage,➤ Plâtres et dérivés.

Mise en Œuvre

Préparation des Surfaces :

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

⇒ **Travaux neufs** : le produit est destiné à être appliqué sur les supports mentionnés au recto, selon notre processus d'application.

⇒ **Entretien** : éliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage.

Sur anciennes peintures brillantes, lessiver avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant puis rincer à grande eau pour éliminer les parties pulvérulentes. Dans le cas où le support comporte des traces de moisissures ou de contamination par des champignons, faire un traitement anticryptogamique à l'aide d'IKAR BACTERICIDE.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Méthode d'Application :

Diluant	Matériel	Taux dilution	Séchage à 20°C, H.N
Eau	Brosse ou Rouleau	Prêt à l'emploi	Sec : 1 à 2 heures Recouvrable : 6 heures
Supports		Application	
<ul style="list-style-type: none"> - Supports neufs. - Anciens fonds préalablement brossés. - Anciennes peintures brillantes préalablement lessivées. 		AQUASTRIA PRIMER doit être appliqué en 1 couche et recouvert ensuite par 1 ou 2 couches : <ul style="list-style-type: none"> - EN EXTERIEUR : de peinture de ravalement en émulsion - EN INTERIEUR : de finition glycérophthalique ou de finition acrylique en émulsion 	

Caractéristiques Techniques

Aspect final du film sec	Mat	
Masse volumique	1,49 ± 0,03 g/cm ³	
Extrait sec	En poids : 72 ± 2 %	En volume : 52 ± 2 %
Nettoyage des outils.....	Eau	

Rendement par couche..... 5 à 6 m²/kg - 8 à 10 m²/l selon la nature des supports

Hygiène et Sécurité

Point Éclair	Non concerné
Transport & Étiquetage.....	Se rapprocher de la fiche de données de sécurité établie selon les Directives Européennes en vigueur
Conservation	1 an en emballage d'origine plein et fermé Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs

Précautions d'utilisation : consulter la fiche de données de sécurité

Conditionnement

5 litres

20 kg net

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.