

## FINITION ACRYLIQUE SATINEE DE QUALITE SUPERIEURE INTERIEUR

**DEFINITION** Peinture de décoration et de protection à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse.

**PROPRIETES** Très grande résistance aux taches, salissures et lessivages.  
Très bon pouvoir garnissant et opacifiant.  
Blanc impeccable non jaunissant même à l'obscurité.  
Perméable à la vapeur d'eau.  
Très grande facilité d'application, rapidité de séchage et de recouvrement.  
Très grande facilité de nettoyage du matériel.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Satiné moyen	
Masse volumique	1,35 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>	
Extrait sec	En poids : 56 ± 2%	En volume : 40 ± 2%
Brillant spéculaire Bs 60°	30 ± 5 %	
Diluant & Nettoyage des outils	Eau	
Rendement par couche	7 à 8 m <sup>2</sup> /kg – 9 à 10 m <sup>2</sup> /l selon la nature des supports	
Séchage à 20°C	Sec : 1 à 2 h	Recouvrable : 6 h
Nombre de couche	2	

### CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.  
S'applique dans les locaux soumis à une aération appropriée, sur surfaces verticales et plafonds, sur: Bois et dérivés, enduits de liants hydrauliques, plâtres et dérivés, toutes les anciennes peintures adhérentes.  
Les supports non peints seront préalablement imprimés avec une couche de PRIM O 2010 ou d'IKARPRIM.

**Matériel d'application :** - à la brosse ou au rouleau : prêt à l'emploi  
- au pistolet Airless : dilution 5 à 10 %

### INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Conditionnement	5 litres - 20 kg net
Point Eclair	Non concerné
Classification	Classement AFNOR NFT 36 005 – Famille I - Classe 7b2
Classif UE	sous-cat. A/b limite COV 100 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 100 g/l de COV
Agrément	<b>EDF</b> : peinture figurant au Fichier National des Peintures sous le n°378
Conservation	1 an en emballage d'origine plein et fermé
Stockage	A l'abri du gel et des fortes chaleurs
Transport & Etiquetage	Se rapprocher de la fiche de données de sécurité établie selon les directives européennes en vigueur
Précaution d'utilisation	Consulter la fiche de données de sécurité