



# AXION DAKAR



CERTIFIE NF EN 1436

**1 H 887 S2**

# N

	<b>Définition</b>
	<b>PEINTURE DE MARQUAGE DE CHAUSSEE EN MILIEU URBAIN</b> , monocomposant qui permet la réalisation des marquages neufs et l'entretien des marquages anciens. Formulée avec des solvants spécialement choisis afin de contribuer à l'amélioration des conditions de travail de l'applicateur. Produit sans étiquetage nocif (Xn) et irritant (Xi).

<b>DUREE DE VIE FONCTIONNELLE</b>	<b>Résultats de l'essai conventionnel</b>
<b>P4</b> <b>400 000 passages de roues</b>	Dosage ..... 585 g/m <sup>2</sup> Séchage ..... 12 mn à 16°C et 65 % d'hygrométrie

<b>Mise en Œuvre</b>
<b>Préparation</b> : Prêt à l'emploi mais peut être toutefois dilué jusqu'à 5 % lorsque la température est inférieure à 10°C. Appliquer sur support sec et propre par des températures supérieures à 5°C.
<b>Application</b> : Peut être appliqué avec tout type de machine à peindre utilisant un principe de pulvérisation "Airless" ou pneumatique. <i>Airless</i> : buse, minimum 0,5 mm soit 19 millièmes de pouce (tamis 60 mesh). Recommandé sur chaussée hydrocarbonée. Peut être appliqué sur tout autre marquage existant. Nettoyage au diluant EST.

<b>Propriétés</b>
Confère aux marquages un très grand pouvoir antidérapant, (coéf. SRT 0,68 après 400 000 passages de roues et 0,67 après 1 000 000) ainsi qu'une très bonne visibilité de jour (coéf. Qd 158 après 400 000 passages).
Masse volumique ..... 1,63 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup> Extrait sec ..... 76,3 ± 2 % Taux de cendres ..... 54,3 ± 3 % Conservation ..... 1 an en emballage d'origine plein et fermé.

<b>Conditionnement</b>
30 kg

# F 2

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.

