




AXION HYDRA COLOR



	<p>Définition</p> <p>PEINTURE ROUTIERE ET URBAINE de couleur à l'eau.</p> <p>Directement issue des formulations homologuées. Une gamme de teintes a été mise au point pour satisfaire à l'ensemble des besoins de marquages singuliers en couleurs.</p>
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Mise en Œuvre</p>
<p>Diluant : EAU Monocomposant</p>	<p>Préparation : Prêt à l'emploi. Attention : avant de remplir le réservoir peinture de la machine avec Axion Hydra Color, s'assurer qu'il est exempt de trace de solvant ou de peinture solvantée. Rincer ensuite avec de l'eau, ce qui permet d'éliminer les traces de solvant incompatibles avec l'Axion Hydra Color.</p>
<p>Chaussée hydrocarbonée</p>	<p>Application : sur support propre par des températures supérieures à 10°C. Nettoyage : après application et avant séchage de la peinture, nettoyer la buse et les outils au diluant D900. Le circuit reste ensuite sous pression pour éviter tout séchage de la peinture dans les tuyaux. Airless : buse minimum 0,4 mm soit 17 millièmes de pouce (tamis 60 mesh). Manuel : au rouleau, peut alors être dilué à l'eau jusqu'à 5%.</p>

	<p>Propriétés</p>
<p>Séchage rapide</p>	<p>Permet la réalisation des marquages couleur (parkings, terrains de sports,...) sur revêtement hydrocarboné stabilisé (mini 1 mois). Temps de séchage à 20°C inférieur à 5 minutes pour un dosage de 400 g/m² environ.</p>
<p>Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I - Classe 7b2</p>	<p>Masse volumique 1,65 environ Filtration 250 µm Conservation 1 an en emballage d'origine plein et fermé. Craint le gel.</p>

	<p>Conditionnement</p>
	<p>Pots de 25 kg – Teintes par commande mini de 150 kg</p>

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.

