


AXION IVALO EF



CERTIFIE NF EN 1436

2 H 284 S 1

N

	Définition ENDUIT A FROID DE SIGNALISATION ROUTIERE URBAINE à 2 composants, applicable à la spatule ou au sabot après mélange. S'utilise sur chaussée hydrocarbonée, en zone urbaine éclairée pour la réalisation des passages piétons et des bandes de stop antidérapantes.
---	--

DUREE DE VIE FONCTIONNELLE 1 000 000 passages de roues	Résultats de l'essai conventionnel Dosage..... 3560 g/m ² Séchage..... 10 mn à 19°C et 80 % d'hygrométrie
---	---

EF

Mise en Œuvre Préparation : Livré en 2 composants : - BaseEnduit en pot de 5,940 kg - Durcisseur.....Sachet plastique Mélanger intimement le sachet de durcisseur dans l'enduit avant d'appliquer. Il reste alors 5 mn pour appliquer le mélange. Plus la température est élevée, plus le temps de durcissement est court. Éviter son utilisation par des températures inférieures à 10°C ou supérieures à 40°C. Application : Application manuelle aisée. Dépoussiérer par balayage puis masquer les emplacements à marquer à l'aide de papier collant. Couler le contenu de la boîte dans l'emplacement réservé. Étaler à l'aide d'une spatule. Décoller le ruban adhésif 5 mn après l'application. Mise en circulation 30 mn à une température de 15 à 20°C. Nettoyage au diluant 550 ou BX.
--

2

Propriétés En zone urbaine éclairée, permet d'obtenir des marquages antidérapants longue durée même dans les conditions de trafic intense. Séchage rapide qui permet de raccourcir le temps de remise en circulation. Classement AFNOR : NFT 36 005 Famille IV - Classe 4 Masse volumique..... 2,10 ± 0,05 g/cm ³ Taux de cendres 77,5 ± 3 % Conservation..... 6 mois en emballage d'origine plein et fermé

Conditionnement Kits de 6 kg : base + 1 sachet de durcisseur

GAMME MARQUAGES ROUTIERS

BANDAX	PEINTURES RETROREFLECHISSANTES Certification NF (ASQUER) 18, 24, 30, 36 mois
EURO BANDAX	PEINTURES URBAINES NON RETROREFLECHISSANTES Certification NF (ASQUER) 18, 24, 30, 48 mois
BANDAX MIRAGE	PEINTURE JAUNE TEMPORAIRE EFFACABLE pour signalisation des chantiers Certification NF - TE
BANDAX ENDUIT 22	ENDUIT à FROID – 2 composants Certifié NF (ASQUER) 48 mois en classe B2 (Pouvoir antidérapant maximum)
THERMEX VILLE	THERMOPLASTIQUE URBAIN Certifié NF (ASQUER) 48 mois en classe B2 (Pouvoir antidérapant maximum)
BANDAX Noir, jaune, rouge, bleu,	PEINTURES ROUTIÈRES en TEINTES Directement issues des peintures certifiées Autres teintes... sur demande à partir de 30 kg
BANDAX ENDUIT Jaune, rouge,	ENDUIT A FROID COLORE Directement issu des enduits certifiés Autres teintes...sur demande 120 kg minimum
VERNIS BANDAX	VERNIS BRILLANT DE PROTECTION DES MARQUAGES INTERIEURS
TOLEDO	REVETEMENT COLORE – 2 composants
BANDAX PK	MARQUAGES INTERIEURS SUR SOLS PEINTS
BANDAX STADIUM / 7100 STADE	MARQUAGE DES STADES ENGAZONNES
BILLES DE VERRE	ASSURENT LA VISIBILITE DE NUIT DES MARQUAGES Certifiées NF

Le laboratoire reste à votre écoute pour toute demande particulière.
Une fiche données de sécurité est disponible sur simple demande pour chaque produit de la gamme.

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.