




AXION JAUNE



CERTIFIE NF EN 1436

1 H 942 S1

N

| | |
|---|--|
|  | Définition |
| | PEINTURE SANS TOLUENE, sans étiquetage de nocivité, POUR MARQUAGE JAUNE URBAIN, spécialement les Zébras d'arrêt de bus. |

| | |
|---|--|
| DUREE DE VIE FONCTIONNELLE | Résultats de l'essai conventionnel |
| P5 1 000 000 passages de roues | Dosage peinture 600 g/m ² Dosage CA..... 55 g/m ² Séchage 10 mn à 25°C et 45 % d'hygrométrie |

F

| |
|--|
| Mise en Œuvre |
| Préparation : Prêt à l'emploi. Compatible avec les peintures solvantées Toluène, ce qui n'impose pas de nettoyage particulier. Application : Peut être utilisé avec un saupoudrage de charges antidérapantes (éclats de verre) EV 300/600. Excellente facilité d'application qui nécessite de réaliser un dosage préalable afin de ne pas surdoser. Sur support hydrocarboné propre et sec par des températures supérieures à 5°C. Peut être appliqué avec tout type de machine à peindre utilisant les principes de pulvérisation "Airless" ou pneumatique. Diluant EST. |

2

| |
|---|
| Propriétés |
| Formulé avec des solvants n'ayant pas un caractère nocif , coloré avec des pigments sans plomb ce qui autorise un étiquetage sans pictogramme relatif à la santé et à l'environnement. |
| Masse volumique 1,53 ± 0,05 g/cm ³ Extrait sec..... 75,8 ± 2 % Tamisage 250 mm Conservation 1 an en emballage d'origine plein et fermé. |

| |
|------------------------|
| Conditionnement |
| Pots de 25 kg |

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.

