



# AXION SAGA



CERTIFIE NF EN 1436

**1 RH 917 S1**

N

F

2

	<p><b>Définition</b></p> <p><b>PEINTURE DE MARQUAGE ROUTIER</b>, monocomposant, rétroréfléchissante par saupoudrage de micro billes de verre. Travaux neufs ou d'entretien.</p>
--	---

<p><b>DUREE DE VIE FONCTIONNELLE</b></p> <p><b>P4</b> <b>400 000</b> <b>passages de roues</b></p>	<p><b>Résultats de l'essai conventionnel</b></p> <p>Dosage peinture ..... 370 g/m<sup>2</sup>          Dosage billes..... 490 g/m<sup>2</sup> utiles          Séchage ..... 4 mn à 20°C et 56 % d'hygrométrie</p>
---	---

<p><b>Mise en Œuvre</b></p> <p><b>Préparation</b> : Prêt à l'emploi.</p> <p><b>Application</b> : par température supérieure à 5°C, sur support sec.          Permet d'être appliqué : sur support neuf au dosage certifié ou en entretien des marquages avec un double billage de billes en injection et en saupoudrage pour assurer économiquement la meilleure visibilité de nuit dans le temps.          Nettoyage : au diluant 550, 700 ou BX.</p> <p><i>Airless</i> : buse minimum 0,4 mm soit 17 millièmes de pouce, (tamis 60 mesh)</p>
--

<p><b>Propriétés</b></p> <p>Extrêmement adaptée à tous les travaux d'entretien qui nécessitent un séchage rapide et permettant d'assurer le Qd (Visibilité de jour &gt; 130, mini exigé 100) et le RL (Visibilité de nuit &gt; 200, mini exigé 150) en classe de trafic P4 (400 000).</p> <p>Masse volumique ..... 1,60 ± 0,05 g/cm<sup>3</sup>          Extrait sec..... 75,2 ± 2 %          Taux de cendres ..... 40,3 ± 3 %          Conservation ..... 1 an en emballage d'origine plein et fermé.</p>
--

<b>Conditionnement</b>		
30 kg	300 kg	Container : 1 Tonne

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.

