



BANDAX ENDUIT 44



CONFORME AUX NORMES NF

	Définition
	ENDUIT A FROID RETROREFLECHISSANT. Enduit de signalisation routière conçu pour les marquages spéciaux, urbains et routiers (flèches, inscriptions, etc...) résistant à des trafics très intenses.
N° Admission Marque NF	Résultats de l'Essai Conventionnel
2 RH 51 A 36 mois	Dosage - Enduit.....2740 g/m ² - Mélange..... 480 g/m ² (billes hydrofugées + charges) Séchage..... 9 mn à 16°C et 69 % d'hygrométrie
	Mise en Œuvre
Ne jamais diluer 2 composants sans solvant	Préparation : Livré en 2 composants : - Base.....Enduit en pot de 6 kg - DurcisseurSachet plastique Mélanger intimement le sachet de durcisseur dans l'enduit avant d'appliquer. Il reste alors 5 mn pour appliquer le mélange. Plus la température est élevée, plus le temps de durcissement est court. Eviter son utilisation par des températures inférieures à 10°C ou supérieures à 40°C.
Chaussée hydrocarbonée	Application : Application manuelle aisée. Dépoussiérer par balayage puis masquer les emplacements à marquer à l'aide de papier collant. Couler le contenu de la boîte dans l'emplacement réservé. Etaler à l'aide d'une spatule puis saupoudrer de billes de verre. Décoller le ruban adhésif 5 mn après l'application. Mise en circulation 30 mn après par une température de 15 à 20°C. Nettoyage au diluant 550 ou BX.
	Propriétés
Fort trafic Rétro réfléchissant	Enduit à froid à base de résine méthacrylique durcissant par réaction chimique après mélange du durcisseur. Conçu pour que l'usure due au trafic fasse réapparaître les billes contenues dans la masse, assurant ainsi une excellente rétro réflexion au cours du temps.
Classement AFNOR NFT 36 005 Famille IV - Classe 4	Masse volumique.....2,25 ± 0,05 Taux de cendres.....87,1 ± 3 % Conservation.....6 mois en emballage d'origine plein et fermé
	Conditionnement
	Pots de 6 kg – Palettes de 720 kg

GAMME MARQUAGES ROUTIERS

BANDAX

PEINTURES RETROREFLECHISSANTES

Certification NF (ASQUER)

18, 24, 30, 36 mois

EURO BANDAX

PEINTURES URBAINES NON RETROREFLECHISSANTES

Certification NF (ASQUER)

18, 24, 30, 48 mois

BANDAX ENDUIT 22

ENDUIT à FROID – 2 composants

Certifié NF (ASQUER) 48 mois en classe B2

(Pouvoir antidérapant maximum)

BANDAX Noir, jaune, rouge, bleu,

PEINTURES ROUTIÈRES en TEINTES

Directement issues des peintures certifiées

Autres teintes... sur demande à partir de 30 kg

BANDAX ENDUIT Jaune, rouge,

ENDUIT A FROID COLORE

Directement issu des enduits certifiés

Autres teintes...sur demande 120 kg minimum

VERNIS BANDAX

VERNIS BRILLANT DE PROTECTION DES MARQUAGES INTERIEURS

TOLEDO

REVETEMENT COLORE – 2 composants

BANDAX STADIUM / 7100 STADE

MARQUAGE DES STADES ENGAZONNES

BILLES DE VERRE

ASSURENT LA VISIBILITE DE NUIT DES MARQUAGES

Certifiées NF

Le laboratoire reste à votre écoute pour toute demande particulière.

Une fiche données de sécurité est disponible sur simple demande pour chaque produit de la gamme.

à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.