

## REVETEMENT MONOCOUCHE POUR COMPLEMENT D'IMPERMEABILITE EXTERIEUR

**DEFINITION** Revêtement à base de hauts copolymères acrylique siloxane en phase aqueuse.

**PROPRIETES** Protection et décoration des façades (masque le faïençage).  
Hydrofuge, complément d'imperméabilité aux eaux de pluie.  
Résiste à la microfissuration.  
Excellente perméabilité à la vapeur d'eau.  
Excellente résistance à l'encrassement.  
Grande facilité d'application.  
Excellente adhérence.  
Revêtement protégé contre le développement de fonges.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Teinte	blanc et en teintes suivant le nuancier façade MAESTRIA		
Aspect	Mat profond		
Masse volumique	1,55 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>		
Extrait sec	74 ± 2%		
Diluant & Nettoyage des outils	Eau		
Séchage à 20°C	HP : 1 h	Sec : 4 h	Recouvrable : 12 h

### CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1 ou 42-1.

**S'applique sur :** parois verticales, non exposées aux remontées d'eau par capillarité, sur:

- béton, fibre-ciment,
- enduit de liants hydrauliques.

Les acrotères devront présenter un larmier.

**Fonds neufs et anciens** préalablement fixés avec une couche d'IKARFIX "S" ou "O" suivant la FT en vigueur.

Application en 1 couche de CUIRAS SILOXANE non dilué à raison de 500 g/m<sup>2</sup>

**Matériel d'application :** - FIXATEUR : à la brosse ou au rouleau laine façade poil 18/20 mm  
- FINITION : à la brosse, au rouleau ou à l'Airless

### INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Conditionnement	20 kg net
Point Eclair	Non concerné
Classification	Classement AFNOR NFT 36 005 – Famille I - Classe 7b2/10c
Classif UE	sous-cat. A/c limite 40 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 40 g/l de COV
Classement français	D3 – Classe I <sub>1</sub> d'après la Norme P84.403
Classement européen	G3E4S1W2A2C0 – Norme pr EN 1062-1 codifié T34-722
Conservation	1 an en emballage d'origine plein et fermé
Stockage	A l'abri du gel et des fortes chaleurs
Transport & Etiquetage	Se rapprocher de la fiche de données de sécurité établie selon les directives européennes en vigueur
Précaution d'utilisation	Consulter la fiche de données de sécurité