




DECAPANT FACADES PR 1385

DECAPANT PEINTURES ET REVETEMENTS POUR FACADES A SECHAGE RETARDE



	Définition
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Décapant constitué d'un mélange synergique de solvants organiques, à séchage retardé, avec des activateurs et un agent de rhéologie. ➤ Se présente sous forme de gel, ce qui permet une application verticale sans coulure.

	Propriétés
	<p>Le DECAPANT FACADES PR 1385 ne contient pas de chlorure de méthylène.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Il ne sèche que très lentement, ne noircit pas le bois. ➤ Se rince à l'eau.

	Destination
EXTERIEUR	<p>Décapage des peintures formulées pour le bâtiment :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Revêtement plastique épais ➤ Revêtement semi-épais ➤ Acrylique ➤ Vinylique ➤ Pliolite ➤ Revêtement d'imperméabilité...

Mise en Œuvre

Méthode d'Application :

DECAPANT FACADES PR 1385 s'utilise en couche épaisse à l'aide d'un rouleau, d'une brosse ou d'un pinceau en matière végétale.

Mode Opérateur :

- Sur les peintures grasses (glycérophtaliques...) : laisser agir 15 à 30 mn par couche
 - Sur les revêtements épais : laisser agir 1 à 2 heures
 - Eliminer les anciennes peintures à l'aide d'une spatule ou d'un large grattoir (Cf. au DTU 42-1)
 - Laver et rincer à l'eau haute pression (minimum 120 bars. Débit de l'eau 800 litres)
- Ce travail doit s'effectuer dans les règles de l'art.

Protection :

Le port de lunettes et gants est recommandé.
Eviter le contact avec la peau, les yeux et les muqueuses.

Caractéristiques Techniques

Aspect.....	Gel incolore
Masse volumique	0,9 ± 0,05 kg/l
Nettoyage des outils	Eau
Rendement par couche	200 à 800 g/m ² suivant la nature du support

Hygiène et Sécurité

Point Eclair.....	Compris entre 23°C et 55°C
Transport & Etiquetage	Se rapprocher de la fiche de données de sécurité établie selon les Directives Européennes en vigueur. Produit réglementé
IRRITANT/INFLAMMABLE.	
Conservation	1 an en emballage d'origine plein et fermé à l'abri de la chaleur Dans un endroit tempéré.

Précautions d'utilisation : consulter la fiche de données de sécurité

Conditionnement

25 litres

Les indications figurant sur la présente fiche sont le résultat d'essais menés avec le plus grand souci d'objectivité. Il ne peut cependant en découler une garantie implicite et formelle.

à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.