




DECOGLOSS



FINITION GLYCEROPHTALIQUE DEMI-BRILLANTE POCHEE DE QUALITE SUPERIEURE

	Définition
	<ul style="list-style-type: none">➤ Finition glycérophtalique en phase solvant.➤ Aspect demi-brillant poché.

	Propriétés
Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I - Classe 4a	<ul style="list-style-type: none">➤ Haut de gamme du demi-brillant poché.➤ Grande facilité d'application.➤ Très beau poché arrondi➤ Très grande résistance.➤ Lessivable.

	Destination
INTERIEUR	<p>Pièces sèches et pièces humides soumises à une aération appropriée.</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Anciennes peintures adhérentes,➤ Bois et dérivés,➤ Enduits de ciments et mortiers de liants hydrauliques,➤ Métaux recouverts d'un primaire antirouille,➤ Plâtres et dérivés...



Mise en Œuvre

Préparation des Surfaces :

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

- ⇒ **Travaux neufs** : le produit est destiné à être appliqué sur les supports mentionnés au recto, selon notre processus d'application.
- ⇒ **Entretien** : éliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage. Sur anciennes peintures brillantes, lessiver avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant puis rincer à grande eau pour éliminer les parties pulvérulentes.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Méthode d'Application :

Diluant	Matériel	Taux dilution	Séchage à 20°C, H.N
White Spirit	Brosse ou Rouleau poil 10/12mm Finition rouleau nid d'abeille	0 à 5 %	HP : 3 heures Sec : 7 heures
	Airless Finition rouleau nid d'abeille	3 %	Recouvrable : 24 heures
Support		Application	
<ul style="list-style-type: none"> - Supports neufs préalablement imprimés avec une couche d'IKARPRIM - Métaux ferreux recouverts d'une couche de primaire antirouille type FERROSOTER. - Anciennes peintures adhérentes. 		1 à 2 couches de DECOGLOSS en fonction des supports et de leurs préparations Pour obtenir un beau poché, la finition doit se faire avec un rouleau type nid d'abeille.	

Mise à la teinte : DECOGLOSS se fait en blanc et en base médium pour machine à teinter.

Peut se teinter avec nos colorants universels. Ne pas dépasser 3%.

Caractéristiques Techniques

Aspect final du film sec.....	Demi-brillant	
Masse volumique	1,35 ± 0,03 g/cm ³	
Extrait sec.....	En poids : 74 ± 2 %	En volume : 57 ± 2 %
Nettoyage des outils	White Spirit	
Rendement par couche	9,5 à 13,5 m ² /l selon la nature des supports et le mode d'application.	

Hygiène et Sécurité

Point Éclair.....	Compris entre 23°C et 55°C
Transport & Etiquetage	Se rapprocher de la fiche de données de sécurité établie selon les Directives Européennes en vigueur
Conservation	1 an en emballage d'origine plein et fermé Stocker dans un endroit frais et aéré

Précautions d'utilisation : consulter la fiche de données de sécurité

Conditionnement

	5 litres		15 litres	
--	----------	--	-----------	--

à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.