




DECOMAT

FINITION GLYCEROPHTALIQUE MATE

	Définition
	<ul style="list-style-type: none">➤ Peinture glycérophtalique pour décoration intérieure.➤ Aspect mat velouté lisse.

	Propriétés
Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I - Classe 4a	<ul style="list-style-type: none">➤ Permet de masquer les inégalités de porosité.➤ Grande facilité d'application.➤ Bonne résistance au lavage.

	Destination
INTERIEUR	<p>Dans locaux soumis à une aération appropriée, sur parois verticales et plafonds.</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Bois,➤ Ciments imprimés,➤ Enduits de dégrossissage ou de lissage,➤ Métaux recouverts d'un primaire antirouille,➤ Plâtres et dérivés.

Mise en Œuvre

Préparation des Surfaces :

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

- ⇒ **Travaux neufs** : le produit est destiné à être appliqué sur les supports mentionnés au recto, selon notre processus d'application.
- ⇒ **Entretien** : éliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage.
Sur anciennes peintures brillantes, lessiver avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant puis rincer à grande eau pour éliminer les parties pulvérulentes.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Méthode d'Application :

Diluant	Matériel	Taux dilution	Séchage à 20°C, H.N
White Spirit	Brosse ou Rouleau	0 à 5 %	HP : 2 heures Sec dur : 8 heures Recouvrable : 24 heures
	Pistolet	5 à 10 %	
	Airless	5 à 8 %	
Support		Application	
<ul style="list-style-type: none"> - Supports neufs. - Métaux ferreux recouverts d'une couche de primaire antirouille type FERROSOTER. - Anciennes peintures adhérentes. 		2 couches de DECOMAT	

Mise à la teinte : DECOMAT se fait exclusivement en blanc.

Caractéristiques Techniques

Aspect final du film sec.....Mat		
Masse volumique1,60 ± 0,03 g/cm ³		
Extrait sec.....En poids : 78 ± 2 %		En volume : 55 ± 2 %
Nettoyage des outilsWhite Spirit		
Rendement par couche8 à 10 m ² /L selon la nature des supports		

Hygiène et Sécurité

Point Éclair.....Compris entre 23°C et 55°C
Transport & EtiquetageSe rapprocher de la fiche de données de sécurité établie selon les Directives Européennes en vigueur
Conservation1 an en emballage d'origine plein et fermé Stocker dans un endroit frais et aéré

Précautions d'utilisation : consulter la fiche de données de sécurité

Conditionnement

				15 litres	
--	--	--	--	-----------	--

à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.