

STRIARESIN

Résine époxy sans solvant



PEINTURES
MAESTRIA



V 01

Propriétés :

Bon pouvoir mouillant, excellente adhérence, mise en œuvre aisée.

Définition :

Résine epoxy polyvalente bi -composant.

Destination :

Primaire pour système époxy ou polyuréthane.
Liant pour la réalisation de Tiré à zéro ou de mortier.

Caractéristiques techniques :

Teintes	Incolore
Aspect final :	Brillant
Nombre de composants	2
Rapport du mélange	en poids : B/D : 78/22 en volume : 70/30
Masse volumique.....	1.39± 0,05 g/cm ³
Extrait sec en volume	98 +/- 2 %
Durée de vie du mélange à 20°C	30 minutes
Température produit à l'application	18 à 30 °C
Consommation ou Rendement :	Variable selon utilisation (primaire ,liant pour mortier autolissant, etc...)

Mise en service à 20°C

- HP : 6 heures

Temps de séchage à 20°C

- Recouvrable : mini.: 6 h – 12 h / max. : 6 jours pour 400 g/m² de résine

Mise en œuvre :

Préparation de surface : Le support sera conforme aux recommandations du DTU 59-3 concernant la préparation des sols avant leur mise en peinture.

Préparation du mélange : homogénéiser la base avec un agitateur mécanique, puis introduire le durcisseur et malaxer mécaniquement à faible vitesse pour éviter toute intrusion d'air et obtenir une mélange homogène

Application : celle-ci s'effectuera sur support propre, sec et sain, exempt de toute pollution, n'étant pas siège de remontée d'humidité par capillarité et présentant une rugosité suffisante pour l'accrochage du revêtement.

Couches précédentes : STRIASOL SP S/C, RESINE MULTICOUCHE, lui-même.

Couches suivantes compatibles : STRIASOL 250 SP, STRIASOL 500 SP, STRIATHANE SP, STRIATHANE UVR., STRIASOL 1500, STRIASOL 2500, STRIASOL SP SR, autre nous consulter.

Méthode d'application :

Matériel	Diluant	Dilution	Température
Raclette dentée* Rouleau débulleur* Rouleau 10-12mm* *(selon utilisation)	de nettoyage 67-232	/	Ambiante, 10°C minimum. La température du support devra être au moins supérieure de 3°C à celle du point de rosée pour éviter toute condensation.

Informations complémentaires

Point Eclair.....	> 61°C
Classification.....	Classement AFNOR NFT 36 005 – Famille I – Classe 6b
Classif UE	sous-cat. Aj/ limite COV 500 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 500 g/l de COV
Transport & Etiquetage	Se rapprocher de la fiche de données de sécurité établie selon les directives Européennes en vigueur
Conservation	Base & Durcisseur : 1 an en emballage d'origine plein et fermé . Stocker dans un endroit frais et aéré.
Précautions d'utilisation.....	Consulter la fiche de données de sécurité

Conditionnement

Kit : 25 kg Base : 19.5 kg Durcisseur : 5.5 kg

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.



PEINTURES
MAESTRIA

CETIP

Route de Gabes Km 3 BP 570 Sfax 3018 - Tél : +216 74 469 155 - 74 469 233 - Fax : +216 74 469 665
E-mail : info@cetip.com.tn - Site Web : www.cetip.com.tn / www.topx.com.tn

