




FERROBLACK



GLYCEROPHTALIQUE MODIFIE

	Définition
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peinture monocouche noire. ➤ Antirouille et finition. ➤ Aspect mat satiné. ➤ Séchage rapide.

	Propriétés
Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 4a /10h	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bonne tenue aux intempéries. ➤ Bon pouvoir antirouille.

	Destination
INTERIEUR EXTERIEUR	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Radiateurs de véhicules automobiles, ➤ Châssis de matériels roulants, ➤ Ferronneries, ➤ Charpentes intérieures non soumises à condensation, etc...

Mise en Œuvre

Préparation des Surfaces :

⇒ **Sur acier** : dégraissage puis décapage au degré Sa2 (selon ISO 8501-1988) ou à défaut brossage mécanique au degré St2.

Méthode d'Application :

Diluant	Matériel	Taux dilution	Température
68-69	Brosse ou Rouleau	0 à 5 %	Ambiante, 10°C minimum. La température du support devra être au moins supérieure de 3°C à celle du point de rosée pour éviter toute condensation.
	Pistolet Pneumatique Buse : selon matériel - Pression : 3-4 bars	10 à 15 %	
	Pistolet Airless Buse : Ø mm 0,4 à 0,5 - Angle 30 à 60° Pression : selon dilution et pertes de charges	0 à 5 %	

Caractéristiques Techniques

Aspect final du film sec	Mat satiné	
Teinte	Noir	
Nombre de composants.....	1	
Masse volumique.....	1,27 ± 0,05 g/cm ³	
Extrait sec en volume mesuré.....	≈ 47 % selon ISO 3233 - 7 jours à 20°C	
Epaisseur recommandée par couche	Film sec : 35 µm	Film humide : 80 µm
Température maximum d'utilisation.....	100°C en continu (sèche)	
Rendement : - Théorique.....	13,4 m ² /l pour 35 µm secs	
- Pratique.....	Fonction du support, de la nature des pièces à peindre, des conditions et du matériel d'application, de la qualification du personnel, etc...	
Temps de séchage à 20°C	HP : 15 à 20 minutes	Sec : 30 minutes
et hygrométrie normale	Recouvrable : Mini : 1 heure	

Hygiène et Sécurité

Intervalle de Point d'Éclair	Compris entre 23°C et 55°C	
Transport & Étiquetage.....	Se rapprocher de la fiche de données de sécurité établie selon les Directives Européennes en vigueur	
Conservation	1 an en emballage d'origine plein et fermé Stocker dans un endroit frais et aéré	
Précautions d'utilisation : consulter la fiche de données de sécurité		

Conditionnement

	1 litre	5 litres	15 litres		
--	---------	----------	-----------	--	--

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.