




FINITION EDF 35 %



	Définition
	<p>Finition du Système antirouille gras pour la protection d'installations en atmosphère urbaine ou rurale, composé par :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Un Primaire SR AG à l'oxyde de fer micacé, rouge brun. ➤ Une Finition, gris 35 %.

	Propriétés
<p>Classement AFNOR NFT 36 005 Primaire Famille I - Classe 4a/2a Finition Famille I - Classe 2a</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Excellent pouvoir mouillant du support. ➤ Excellente application au guipon. ➤ Excellente résistance à l'extérieur, en atmosphère rurale ou urbaine.

	Destination
<p>EXTERIEUR</p> <p>INTERIEUR</p>	<p>Conseillé pour la mise en peinture de</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pylônes électriques, ➤ Postes de transformation, ➤ Charpentes métalliques, ➤ Menuiseries et armatures métalliques, etc ...

Mise en Œuvre

Préparation des Surfaces :

⇒ Propres, sèches, traitées avec du PRIMAIRE SR AG.

Méthode d'Application :

Diluant	Matériel	Taux dilution	Température
54-190	Brosse ou Rouleau	0 à 5 %	Ambiante, 5°C minimum. La température du support devra être au moins supérieure de 3°C à celle du point de rosée pour éviter toute condensation.
/	Pistolet Pneumatique	non conseillé	
	Pistolet Airless	non conseillé	

Caractéristiques Techniques

Aspect du film sec.....	Demi-brillant
Teinte	Gris
Nombre de composants.....	1
Masse volumique	1,43 ± 0,05 g/cm ³
Extrait sec en volume selon ISO 3233 - 7 jours à 20°C.....	≈ 75
Epaisseur recommandée par couche	
- Film sec	50 µm
- Film humide	67 µm
Température maximum d'utilisation	60°C en continu (sèche)
Rendement :	
- Théorique.....	15 m ² /l – 10 m ² /kg
- Pratique.....	Fonction du support, de la nature des pièces à peindre, des conditions et du matériel d'application, de la qualification du personnel, etc..
Temps de séchage à 20°C et hygrométrie normale	
- HP.....	24 heures
- Sec.....	48 heures
- Recouvrable : - Mini	48 heures
- Maxi	non critique

Hygiène et Sécurité

Point Eclair.....	Compris entre 23°C et 55°C
Transport & Etiquetage	Se rapprocher de la fiche de données de sécurité établie selon les Directives Européennes en vigueur
Conservation.....	1 an en emballage d'origine plein et fermé Stocker dans un endroit frais et aéré

Précautions d'utilisation : consulter la fiche de données de sécurité

Conditionnement

20 kg

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.