



FIXATEUR CB 90



FIXATEUR de FIBRES d'AMIANTE RESIDUELLES de COLLE
des REVÊTEMENTS de SOL
POUVANT ÊTRE RECOUVERT par tous MATERIAUX

	Définition
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fixateur en phase aqueuse des fibres d'amiante résiduelles de la colle bitumineuse des revêtements de sols en vinyle-amiante.
	Propriétés
<p>Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Excellent pouvoir liant : fixe définitivement les fibres résiduelles sur les supports. ➤ Excellente adhérence sur colle bitumineuse et sur supports traditionnels du bâtiment. ➤ Peut être recouvert par tous matériaux tel que : <ul style="list-style-type: none"> – Chape ciment, – Enduit ciment de ragréage, – Colle pour nouveau revêtement, – Peintures (acrylique, alkyde-uréthane) et autres matériaux : faire un essai préalable...
	Destination
<p>INTERIEUR</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ S'applique après le retrait des revêtements et dalles plastique contenant des fibres d'amiante : les colles résiduelles étant polluées par ces fibres. ➤ Fixe les fibres accrochées au sol, à la colle et permet l'application directe d'un nouveau revêtement.



Mise en Œuvre

Préparation des Surfaces :

L'application se fera après le retrait des dalles et revêtements contenant de l'amiante, directement sur les colles adhérentes au sol.

Lors de l'application la température du support sera comprise entre +5 et +35°C.

Méthode d'Application :

<i>Diluant</i>	<i>Matériel</i>	<i>Taux dilution</i>	<i>Séchage à 20°C, H.N</i>
Eau	Brosse ou Rouleau	Prêt à l'emploi	HP : 30 mn
	« Airless »		Sec dur : 2 heures Recouvrable : 24 heures
<i>Support</i>		<i>Application</i>	
Colle bitumineuse contenant des fibres d'amiante		En 1 couche	

Caractéristiques Techniques

Teinte..... Bleu
 Densité $1 \pm 0,03$
 Ph 8 – 9
 Extrait sec en poids..... $25 \pm 2 \%$
 Nettoyage des outils..... Eau

Pouvoir couvrant & Rendement 5 à 7 m²/l

Hygiène et Sécurité

Intervalle de Point d'Éclair..... Non concerné
 Transport & Etiquetage Se rapprocher de la fiche de données de sécurité établie selon les Directives Européennes en vigueur
 Conservation..... 1 an en emballage d'origine plein et fermé
 Stocker dans un endroit tempéré et à l'abri du gel

Précautions d'utilisation : consulter la fiche de données de sécurité

Conditionnement

20 litres



PEINTURES
MAESTRIA



CETIP

Route de Gabes Km 3 BP 570 Sfax 3018 - Tél : +216 74 469 155 - 74 469 233 - Fax : +216 74 469 665
 E-mail : info@cetip.com.tn - Site Web : www.cetip.com.tn / www.topx.com.tn