




FLEXIKAR PLAST



INTERMEDIAIRE ELASTOMERIQUE STRUCTURE
POUR SYSTEME D'IMPERMEABILITE
ABSORBE LES INEGALITES DU SUPPORT

	Définition
	<ul style="list-style-type: none">➤ Peinture à base de hauts polymères acrylique en phase aqueuse.➤ Aspect blanc mat velouté structuré.
	Propriétés
Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2	<ul style="list-style-type: none">➤ Couche intermédiaire du système d'imperméabilité I₃b pommelé.➤ Souple dans le temps à toute température.➤ Grande facilité d'application.➤ Perméable à la vapeur d'eau.➤ Rattrape certaines inégalités du support dues aux imperfections des décapages.➤ Permet de traiter localement les fissures de 10/10^{ème} de mm.➤ Excellente adhérence.
	Destination
EXTERIEUR	<p>Application sur RPE ou crépi hydraulique en conservant le relief d'origine.</p> <p>Utilisation exclusive en extérieur sur parois verticales.</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Béton,➤ Enduit de liant hydraulique,➤ Pâte de verre ou grès cérame,➤ Plâtre gros extérieur... <p>Les acrotères devront présenter un larmier.</p> <p>Nota : doit être recouvert d'une couche de finition.</p>

Mise en Œuvre

Préparation des Surfaces :

Se reporter au cahier des charges et au DTU 42-1 en vigueur à l'époque des travaux.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture

Méthode d'Application :

Diluant	Matériel	Taux dilution	Séchage à 20°C, H.N
Eau	Rouleau laine poil long 18/20 mm	prêt à l'emploi	Recouvrable après 10 heures

Application

En 1 couche à raison de 1 000 g/m²

Caractéristiques Techniques

Masse volumique1,25 ± 0,03 g/cm³

Extrait sec en poids68 ± 2 %

Nettoyage des outilsEau

Rendement par couche1 000 à 1 200 g/m² selon relief du support

Hygiène et Sécurité

Point Éclair.....Non concerné

Transport & Etiquetage.....Se rapprocher de la fiche de données de sécurité établie selon les Directives Européennes en vigueur

Conservation1 an en emballage d'origine plein et fermé
Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs

Précautions d'utilisation : consulter la fiche de données de sécurité

Conditionnement

20 kg net



PEINTURES
MAESTRIA

peintures
topx

CETIP

Route de Gabes Km 3 BP 570 Sfax 3018 - Tél : +216 74 469 155 - 74 469 233 - Fax : +216 74 469 665
E-mail : info@cetip.com.tn - Site Web : www.cetip.com.tn / www.topx.com.tn