




FLEXIKAR SOUS-COUCHE

INTERMEDIAIRE ELASTOMERIQUE LISSE
POUR SYSTEME D'IMPERMEABILITE TALOCHE



	Définition
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peinture à base de hauts polymères acryliques en phase aqueuse. ➤ Aspect blanc satiné.

	Propriétés
Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Couche intermédiaire des systèmes d'imperméabilité taloché résistant à la fissuration (Classe I₂ - I₃ - I₄ / Norme P84 - 403). ➤ Souple dans le temps à toute température. ➤ Perméable à la vapeur d'eau. ➤ Grande facilité d'application. ➤ Excellente adhérence.

	Destination
EXTERIEUR	Sur parois verticales, non exposées aux remontées d'eau par capillarité. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Béton de granulats courants ou légers, ➤ Béton ou maçonnerie d'éléments enduits au mortier de liants hydrauliques, ➤ Revêtements scellés ou collés de petits éléments à base de pâte de verre ou de carreaux céramiques, ➤ Plâtres extérieurs : mortier de plâtre gros, chaux aérienne et sable ou plâtre gros et sable, ➤ Panneaux, dalles de béton cellulaire, ➤ Anciennes peintures ou revêtements organiques compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérent au support.

Mise en Œuvre

Préparation des surfaces :

Se reporter au DTU 42-1 en vigueur à l'époque des travaux.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Méthode d'Application

Sur surfaces propres, saines et sèches préalablement imprimées avec une couche d'IMPRITAL.

<i>Diluant</i>	<i>Matériel</i>	<i>Taux dilution</i>	<i>Séchage a 20°C, H. N</i>
Eau	Rouleau laine (poil long 18/20 mm)	Prêt à l'emploi	Recouvrable après 24 heures

Application

En 1 couche de 250 g/m² (dilué à 10% d'eau) à 400 g/m² (non dilué), en fonction des systèmes appliqués.

Caractéristiques Techniques

Masse volumique1,19 ± 0,03 g/cm³

Extrait sec en poids68,5 ± 2 %

Nettoyage des outilsEau

Hygiène et Sécurité

Point Éclair.....Non concerné

Transport & Etiquetage.....Se rapprocher de la fiche de données de sécurité établie selon les Directives Européennes en vigueur

Conservation1 an en emballage d'origine plein et fermé
Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs

Précautions d'utilisation : consulter la fiche de données de sécurité

Conditionnement

20 kg net

