


IKARFIX S

Fixateur à base de résine acrylique en solution en phase solvant



DESTINATION: Extérieur

Fixateur pigmenté pour l'imprégnation des supports farinants ou d'anciens fonds peints avec un film mince compatible, après lavage haute pression.

PROPRIETES:

- Très bonne adhérence
- Grande résistance à la saponification
- Perméable à la vapeur d'eau
- Redonne de la cohésion au support

Ne doit pas être recouvert de peinture à base de pliolite® (PRESTOLITE, PLIOLITE gamme chantier, etc...)

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b1

CARACTERISTIQUES:

Aspect en pot: peinture onctueuse

Masse volumique: 1.12 ± 0,05 Kg/l

Extrait sec: en poids: 54 ± 2% en volume: 36 ± 2%

COV (directive 2004/42/CE): Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/h): 750 g/l (2010).

Ce produit contient au maximum 600 g/l de COV.

Point éclair : Compris entre 23°C et 55°C

Rendement: environ 5 à 7 m²/l. selon la nature des fonds et le mode d'application

Séchage (20°C-65% HR): HP: 30 mn Sec: 4 h Recouvrable: 6 h

Teintes: BLANC

Conditionnement: 2.5L - 15L

Stockage: 1 an en emballage plein et fermé dans un endroit frais et aéré

Hygiène et sécurité: Consulter la fiche de données de sécurité

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds:

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1, 59-2 ou 42-1.

Les supports seront préalablement traités avec Ikar Bactéricide suivant sa fiche technique.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Application:

Conditions d'application: DTU en vigueur..

Matériel d'application: Brosse, rouleau façade poil 18/20 mm.

Nettoyage du matériel: White spirit.

Diluant: 80-28.

Dilution: Brosse (Prêt à l'emploi), rouleau façade poil 18/20 mm (0 à 5 %).

Processus d'application:

Support	Impression	Finition
<i>En extérieur :</i> béton, fibre-ciment, enduit au mortier de liant hydraulique, anciennes peintures adhérentes et compatibles	1 couche d' IKARFIX S	En extérieur, IKARFIX S doit être impérativement recouvert d'une finition MAESTRIA Extérieur

Autres supports: nous consulter.

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.