


IKARLUX

Finition brillante glycérophtalique en phase solvant



DESTINATION: Boiseries

Laque de luxe, type hollandais, pour application sur boiseries en intérieur ou extérieur.

PROPRIETES:

- Protection et décoration de très haute qualité
- Excellente résistance à l'extérieur comme à l'intérieur
- Beau brillant et tendu
- Excellent pouvoir opacifiant
- Très bonne lavabilité

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 4a

CARACTERISTIQUES:

Aspect en pot: liquide onctueux

Aspect du film: brillant

Masse volumique: $1.20 \pm 0,05$ Kg/l

Extrait sec: en poids: $69 \pm 2\%$ en volume: $53 \pm 2\%$

COV (directive 2004/42/CE): Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/b): 400 g/l (2007),

Ce produit contient au maximum 400 g/l de COV.

Point éclair : Compris entre 23°C et 55°C

Brillant Spéculaire à 60°: supérieur à 70 %

Rendement: environ 10 à 15 m²/l. selon la nature des fonds et le mode d'application

Séchage (20°C-65% HR): HP: 3 h Sec: 8 h Recouvrable: 24 h

Teintes: blanc et teintes du nuancier Peintures Maestria

Conditionnement: 0.5L - 2.5L - 10L

Stockage: 1 an en emballage plein et fermé dans un endroit frais et aéré

Hygiène et sécurité: Consulter la fiche de données de sécurité

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds:

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Mélanger énergiquement le produit avant application.

Les anciennes peintures brillantes seront préalablement poncées ou lessivées pour casser le brillant et rincées à l'eau claire.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Application:

Conditions d'application: DTU 59.1.

Matériel d'application: Brosse, rouleau poil 10/12 mm, airless.

Nettoyage du matériel: White spirit.

Diluant: White spirit.

Dilution: Brosse (Prêt à l'emploi), rouleau poil 10/12 mm (Prêt à l'emploi), airless (0 à 5 %).

Processus d'application:

Support	Impression	Finition
<i>En extérieur :</i> bois protégés et fer préalablement imprimés		2 couches d' IKARLUX
<i>En intérieur :</i> bois et dérivés, anciennes peintures adhérentes et compatibles		
<i>En intérieur :</i> métaux	recouvert d'un primaire antirouille	

Autres supports: nous consulter.

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.



USINE, LABORATOIRE & BUREAUX

Z.I. - 1, rue Denis Papin - 09100 PAMIERS - Ariège
Tél. 05 61 67 97 40 - Fax bureaux 05 61 67 05 47 - E-mail : accueil@maestria.fr

