


IKARBOIS SATIN



LASURE SATINEE EN PHASE SOLVANT POUR DECORATION ET PROTECTION DU BOIS

	Définition
	<ul style="list-style-type: none">➤ Lasure à base de résine glycérophtalique.➤ Produit d'imprégnation pigmenté pour le bois, laissant apparaître sa veinure par transparence.➤ Aspect satiné ciré très décoratif, rehausse la beauté du bois.

	Propriétés
Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 4a	<ul style="list-style-type: none">➤ Fongicide : améliore la protection anticryptogamique du bois contre la pourriture molle et le bleuissement.➤ Hydrofuge, empêche l'eau de pénétrer.➤ Excellente tenue à l'extérieur (U.V., intempéries).➤ Microporeux, laisse échapper la vapeur d'eau évitant les risques de cloquage et de décollement.➤ Application aisée sans coulures.

	Destination
EXTERIEUR	<ul style="list-style-type: none">➤ Sur tous bois neufs, anciens, nus, remis à nu, conifères, feuillus ou exotiques.
INTERIEUR	<ul style="list-style-type: none">➤ Les bois antisiccatisifs, type iroko, etc... recevront au préalable une impression isolante (cf DTU 59-1).

Mise en Œuvre

Préparation des Surfaces :

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

- ⇒ **Bois neufs ou remis à neuf** : le produit est destiné à être appliqué sur les supports mentionnés au recto, selon notre processus d'application. Il est conseillé, à titre préventif, de traiter les bois avec IKAROXYLE pour les protéger en profondeur contre les insectes et les champignons.
- ⇒ **Entretien** : l'entretien est très facile. Il doit se faire tous les 2 ou 3 ans suivant l'altération de la surface, l'essence du bois et son exposition aux intempéries. Aucun décapage n'est nécessaire. Sur vieux vernis broser à sec afin d'enlever les vieilles couches. De préférence, passer une couche d'IKARBOIS SATIN chêne clair, afin de limiter l'effet colorant.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Méthode d'Application :

Diluant	Matériel	Taux dilution	Séchage à 20°C, H.N
White Spirit	Brosse Pistolet Trempe	Prêt à l'emploi	HP : 6 heures Sec : 24 à 48 heures Recouvrable : 24 à 48 heures, selon l'essence du bois
Support	Application		
- Tous bois neufs ou remis à neuf	- 1 couche d'IKARBOIS suivie d'une couche d'IKARBOIS SATIN sur surfaces normalement exposées et de 2 couches sur surfaces très exposées		
- Entretien	- 1 couche d'IKARBOIS SATIN chêne clair		

- Remarques :**
- Bien homogénéiser le produit, avant et même pendant l'emploi.
 - Les teintes donnent des résultats variables selon l'essence du bois. Procéder à un essai préalable.
 - L'usure étant plus sensible sur les jets d'eau, nous conseillons de mettre une couche supplémentaire sur ces surfaces.

Caractéristiques Techniques

(Données à titre indicatif pour le CHENE CLAIR, variable suivant les autres teintes)

Aspect final du film sec.....	Satiné ciré	
Masse volumique	0,90 ± 0,03 g/cm ³	
Extrait sec.....	En poids : 50 ± 2 %	En volume : 40 ± 2 %
Nettoyage des outils	White Spirit	
Rendement par couche	8 à 12 m ² /l selon l'essence du bois	

Hygiène et Sécurité

Point Éclair.....	Compris entre 23°C et 55°C
Transport & Etiquetage	Se rapprocher de la fiche de données de sécurité établie selon les Directives Européennes en vigueur
Conservation	1 an en emballage d'origine plein et fermé Stocker dans un endroit frais et aéré

Précautions d'utilisation : consulter la fiche de données de sécurité

Conditionnement

1 litre		5 litres	10 litres		
---------	--	----------	-----------	--	--

à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.



PEINTURES

MAESTRIA

USINE, LABORATOIRE & BUREAUX

Z.I.-1 rue Denis Papin - 09100 PAMIERS - Ariège - Tél. 05 61 67 97 40 - Fax 05 61 67 05 47
e-mail : [accueil @ maestria.fr](mailto:accueil@maestria.fr)