



**PEINTURE MATE DE QUALITE POUR RAVALEMENT
EXTERIEUR / INTERIEUR**

DEFINITION Peinture à base de résine vinylique en phase aqueuse.

PROPRIETES Bonne opacité. Bonne résistance à la saponification.
Bonne adhérence. Grande facilité d'application.
Excellente résistance aux lessivages et au vieillissement accéléré.
Perméable à la vapeur d'eau.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Teinte	Blanc et teintes pastel suivant nuancier MAESTRIA	
Aspect	Mat	
Masse volumique	1,60 ± 0,05 g/cm ³	
Extrait sec	en poids : 70 ± 2%	en volume : 50 ± 2%
Diluant & Nettoyage des outils	Eau	
Rendement par couche	4 à 6 m ² /kg selon la nature des supports	
Séchage à 20°C	HP : 30 mn	Sec : 3 h Intervalle entre couches : 4 h
Nombre de couche	2	

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

En extérieur : Sur parois verticales, non exposées aux remontées d'eau par capillarité, sur :
- béton, fibre-ciment, enduits de liants hydrauliques.

Anciens fonds préalablement fixés avec une couche d'IKARFIX "S" ou "O".

Les acrotères devront présenter un larmier.

En intérieur : dans des locaux soumis à une aération appropriée, sur :
- bois et dérivés, enduits de liants hydrauliques, plâtres et dérivés
préalablement imprimés avec une couche d'IKARPRIM ou de PRIM O 2010.

IKARCRYL s'applique en 2 couches : la 1^{ère} diluée à 10 % et la 2^{ème} diluée à 5 %

Matériel d'application : - à la brosse ou au rouleau : dilution 0 à 5 %
- à l'Airless : dilution 5 à 10 %

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Conditionnement	25 kg
Point Eclair	Non concerné
Classification	Classement AFNOR NFT 36 005 – Famille I - Classe 7a2
Classif UE	sous-cat. A/c limite COV 30 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 30 g/l de COV
Classement français	D2 - Norme P84-403
Classement européen	G3E3S1V2W1A0C0 – Norme pr EN 1062-1 codifié T34-722
Conservation	1 an en emballage d'origine plein et fermé
Stockage	Dans un endroit tempéré. Craint le gel.
Transport & Etiquetage	Se rapprocher de la fiche de données de sécurité établie selon les directives européennes en vigueur
Précaution d'utilisation	Consulter la fiche de données de sécurité