



**FINITION GLYCEROPHTALIQUE MATE TENDUE  
DE QUALITE SUPERIEURE  
INTERIEUR**

**DEFINITION** Peinture glycérophtalique de haute qualité pour décoration intérieure.

**PROPRIETES** Excellent tendu.  
Permet de masquer les inégalités de porosité.  
Très grande facilité d'application due à sa rhéologie thixotrope.  
Bonne résistance au lavage.

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Teinte	Blanc et teintes pastel suivant nuancier MAESTRIA	
Aspect	Mat	
Masse volumique	1,68 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>	
Extrait sec	En poids : 80 ± 2%	En volume : 58 ± 2%
Diluant & Nettoyage des outils	White Spirit	
Rendement par couche	6 à 8 m <sup>2</sup> /kg - 10 à 14 m <sup>2</sup> /l selon la nature des supports	
Séchage à 20°C	HP : 2 h	Sec : 8 h    Recouvrable : 24 h
Nombre de couche	2	

**CARACTERISTIQUES D'APPLICATION**

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.  
Mélanger énergiquement le produit avant application.  
S'applique dans les locaux soumis à une aération appropriée, sur surfaces verticales et plafonds :  
- Bois, ciments imprimés, enduits de dégrossissage ou de lissage, métaux recouverts d'un primaire antirouille, plâtres et dérivés, anciennes peintures adhérentes.

**Matériel d'application** : - à la brosse ou rouleau : dilution 0 à 3 %  
- à l'Airless : dilution 5 à 8 %

**INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES**

Conditionnement	0,5 litre - 2,5 litres – 25 kg
Point Eclair	Compris entre 23°C et 55°C
Classification	Classement AFNOR NFT 36 005 – Famille I - Classe 4a
Classif UE	sous-cat. A/b limite COV 400 g/l (2007) Ce produit contient au maximum 400 g/l de COV
Conservation	1 an en emballage d'origine plein et fermé
Stockage	Dans un endroit frais et aéré
Transport & Etiquetage	Se rapprocher de la fiche de données de sécurité établie selon les directives européennes en vigueur
Précaution d'utilisation	Consulter la fiche de données de sécurité

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.

