




IKAROXYLE



TRAITEMENT PREVENTIF ET CURATIF DU BOIS

	Définition
	<ul style="list-style-type: none">➤ Produit d'imprégnation incolore traitant le bois.➤ Aspect mat.
	Propriétés
Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 4a	<ul style="list-style-type: none">➤ Protection du bois contre les insectes et les champignons, (cf Norme NF X 40-100).➤ Apporte une protection préventive et curative du bois et le protège contre :<ul style="list-style-type: none">– Les cryptogames (pourriture molle, bleuissement, Norme NF X 40-100),– Les champignons (mérules),– Les insectes (capricornes, lyctus, vrillettes, termites).➤ Peut être recouvert par nos lasures (Ikarbois, Ikarbois Satin).
	Destination
EXTERIEUR INTERIEUR	<ul style="list-style-type: none">➤ Sur tous bois neufs, anciens, nus, remis à nu, conifères, feuillus ou exotiques,➤ Sur charpentes de construction, sciées ou rabotées. <p>Nota : les bois traités peuvent être peints, vernis ou cirés.</p>

Mise en Œuvre

Préparation des Surfaces :

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

⇒ **Bois neufs ou remis à neuf** : le produit est destiné à être appliqué sur les supports mentionnés au recto, selon notre processus d'application.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture

Méthode d'Application :

Diluant	Matériel	Taux dilution	Séchage à 20°C, H.N
White Spirit	Badigeonnage - Brosse	Prêt à l'emploi	3 à 5 jours selon la nature du bois
	Aspersion - Pistolet		
	Trempé		

Application

⇒ **Curative** : jusqu'à saturation, appliquer sur toutes surfaces du bois. Après sondage et élimination des parties attaquées, forer des trous en quinconce de 8 à 10 mm de diamètre à raison de 4 au mètre linéaire et d'une profondeur d'environ 2/3 de l'épaisseur du bois. Puis, injecter le produit. Effectuer cette opération 2 ou 3 fois.

⇒ **Préventive** : effectuer ensuite un traitement préventif.

Caractéristiques Techniques

Masse volumique0,80 ± 0,03 g/cm³
Nettoyage des outilsWhite Spirit

Rendement par couche3 à 4 m²/l en curatif - 4 à 5 m²/l en préventif

Hygiène et Sécurité

Point Éclair.....Compris entre 23°C et 55°C

Transport & EtiquetageSe rapprocher de la fiche de données de sécurité établie selon les Directives Européennes en vigueur

Conservation1 an en emballage d'origine plein et fermé
Stocker dans un endroit frais et aéré

Précautions d'utilisation : consulter la fiche de données de sécurité

Conditionnement

1 litre		5 litres		25 litres	
---------	--	----------	--	-----------	--

à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.