



IMPRESSION GLYCEROPHTALIQUE UNIVERSELLE
EXTERIEUR / INTERIEUR

DEFINITION Impression glycérophtalique universelle en phase solvant.

PROPRIETES Impression universelle durcissante et pénétrante.
Hydrofuge isolante.
Régulatrice d'humidité.
Bon rendu.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Mat satiné lisse
Masse volumique	1,55 ± 0,05 g/cm ³
Extrait sec	en poids : 81 ± 2% en volume : 63 ± 2%
Diluant & Nettoyage des outils	White Spirit
Rendement par couche	6 à 8 m ² /kg – 10 à 13 m ² /l selon la nature des supports
Séchage à 20°C	HP : 1 h Sec : 4 h Recouvrable : 24 h

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

S'applique sur : supports neufs et anciennes peintures adhérentes :

En extérieur : Particulièrement conseillé sur : Bois et dérivés.

En intérieur : dans locaux soumis à une aération appropriée sur : Bois et dérivés, enduits de dégrossissage ou de lissage, plâtres et dérivés.

IKARPRIM doit être appliqué en 1 couche et recouvert d'une finition MAESTRIA.

Matériel d'application : – à la brosse ou au rouleau : dilution 0 à 5 %
- à l'Airless : dilution 0 à 5 %

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Conditionnement	0,5 litre – 2,5 litres – 25 kg
Point Eclair	Compris entre 23°C et 55°C
Classification	Classement AFNOR NFT 36 005 – Famille I - Classe 4a
Classif UE	sous-cat. A/g limite COV 350 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 350 g/l de COV
Conservation	1 an en emballage d'origine plein et fermé
Stockage	Dans un endroit frais et aéré
Transport & Etiquetage	Se rapprocher de la fiche de données de sécurité établie selon les directives européennes en vigueur
Précaution d'utilisation	Consulter la fiche de données de sécurité