



PEINTURE ACRYLIQUE SILOXANE POUR RAVALEMENT EXTERIEUR / INTERIEUR

DEFINITION Peinture acrylique siloxane hydrofugée, monocomposante, diluable à l'eau.
Aspect traditionnel lisse mat.

PROPRIETES Laisse respirer le support grâce à sa forte perméabilité à la vapeur d'eau, l'humidité des maçonneries peut s'évacuer sans aucun problème.
Très bon pouvoir couvrant et bonne opacité.
Très bonne tenue aux U.V. et aux intempéries.
Blancheur garantie.
Bonne résistance à l'encrassement.
Grande facilité d'application.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Mat		
Masse volumique	1,60 ± 0,05 g/cm ³		
Extrait sec	en poids : 71 ± 2%	en volume : 54 ± 2%	
Diluant & Nettoyage des outils	Eau		
Rendement par couche	6 à 10 m ² /l selon la nature des supports		
Séchage à 20°C	HP : 20 mn	Sec : 1 h	Recouvrable : 24 h
Nombre de couche	2		

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

S'applique sur :

En extérieur : sur parois verticales en maçonnerie, sur : béton, fibre-ciment, enduits de liants hydrauliques.
Les acrotères devront présenter un larmier.

En intérieur : dans locaux soumis à une aération appropriée, sur : plâtres et dérivés, bois et dérivés, enduits de liants hydrauliques, fibre-ciment, toutes les anciennes peintures adhérentes.

Supports neufs et anciens fonds fixés au préalable avec une couche d'IKARFIX "O" ou "S" en extérieur et avec une couche d'IKARPRIM ou de PRIM O 2010 en intérieur.

Matériel d'application : – à la brosse ou au rouleau : prêt à l'emploi
- à l'Airless : dilution 3 à 5 %

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Conditionnement	15 litres
Point Eclair	Non concerné
Classification	Classement AFNOR NFT 36 005 – Famille I - Classe 7b2/10c
Classif UE	sous-cat. A/a limite COV 30 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 30 g/l de COV
Classement français	D2 - Norme P84.403 et T 30 808
Classement européen	G3E3S1V2W1A0C0 – Norme pr EN 1062-1 codifié T34-722
Conservation	1 an en emballage d'origine plein et fermé
Stockage	A l'abri du gel et des fortes chaleurs
Transport & Etiquetage	Se rapprocher de la fiche de données de sécurité établie selon les directives européennes en vigueur
Précaution d'utilisation	Consulter la fiche de données de sécurité

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.

