


## Peinture mate à base de résine copolymère acrylique en phase aqueuse



### DESTINATION: Intérieur / Extérieur

---

Peinture idéale pour applications sur grandes surfaces.  
Aspect lisse mat velouté à l'Airless.  
Aspect semi-poché au rouleau.

### PROPRIETES:

---

- Perméable à la vapeur d'eau
- Bonne opacité
- Bonne résistance à la saponification
- Bonne adhérence
- Grande facilité d'application

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2

### CARACTERISTIQUES:

---

**Aspect en pot:** peinture onctueuse

**Aspect du film:** mat velouté

**Masse volumique:**  $1.65 \pm 0,05$  Kg/l

**Extrait sec:** en poids:  $68 \pm 2\%$  en volume:  $46 \pm 2\%$

**COV (directive 2004/42/CE):** Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/a): 30 g/l (2010).

Ce produit contient au maximum 30 g/l de COV.

**Point éclair:** Non concerné

**Brillant Spéculaire à 60°:** inférieur à 5 %

**Rendement:** 5 à; 10 m<sup>2</sup>/l. selon la nature des fonds et le mode d'application.

**Séchage (20°C - 65%HR):** HP: 20 mn      Sec: 1 h      Recouvrable: 2 h

**Teintes:** blanc et teintes pastel du nuancier Peintures Maestria

**Conditionnement:** 2.5L - 15L

**Stockage:** 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs

**Stockage:** Consulter la fiche de données de sécurité

## Préparation des fonds:

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

En extérieur : Effectuer un lavage HP eau froide et une décontamination des fonds avec Ikar bactéricide si nécessaire.

En intérieur :

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront matées par ponçage ou lessivage et rincées à l'eau claire.

*Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.*

## Application:

**Conditions d'application:** DTU 59.1.

**Matériel d'application:** Brosse, Rouleau poil 10/12 mm, Rouleau façade poil 18/20 mm, Airless.

**Nettoyage du matériel:** Eau.

**Diluant:** Eau.

**Dilution:** Brosse (0 à 5 %), Rouleau poil 10/12 mm (0 à 5 %), Rouleau façade poil 18/20 mm (0 à 5 %), Airless (0 à 5 %).

## Processus d'application:

Support	Impression	Finition
En extérieur (sur supports non peints): béton, enduit au mortier de liant hydraulique	Ikarfix "S" ou "O" ou "IP"	2 couches de <b>KATEX</b>
En intérieur : béton, enduit au mortier de liant hydraulique, Plaques de plâtre à épiderme cartonné anciennes peintures adhérentes compatibles	Impression placo ou Prim O 2010 ou Aquastria primer	
En intérieur : bardages prélaqués, bardages galvanisés anciens	Après pré-couche de primaire adapté aux fixations	
En intérieur : plâtre	Ikarprim	

Autres support: nous consulter.

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.