


# LATEXOR

## Peinture mate à base de résine copolymère acrylique en phase aqueuse



### DESTINATION: Extérieur

Peinture de qualité supérieure pour le ravalement de façade. Nombreuses possibilités de teintes.

### PROPRIETES:

- Excellente résistance à la saponification
- Très bonne adhérence
- Grande facilité d'application
- Bon pouvoir couvrant
- Excellente perméabilité à la vapeur d'eau
- Bonne tenue au U.V.
- Bon garnissant

Classement français D2 – Norme P84.403

Classement européen G3E3S1V2W1A0C0 – Norme pr EN 1062-1 codifié T34-722

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2

### CARACTERISTIQUES:

**Aspect en pot:** peinture onctueuse

**Aspect du film:** mat

**Masse volumique:** 1.54 ± 0,05 Kg/l

**Extrait sec:** en poids: 68 ± 2%    en volume: 50 ± 2%

**COV (directive 2004/42/CE):** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c): 40 g/l (2010).

Ce produit contient au maximum 40 g/l de COV.

**Point éclair :** Non concerné

**Brillant Spéculaire à 60°:** inférieur à 10 %

**Rendement:** environ 6 à 9 m<sup>2</sup>/l. selon la nature des fonds et le mode d'application

**Séchage (20°C-65% HR):** HP: 20 mn    Sec: 1 h    Recouvrable: 4 h

**Teintes:** blanc et teintes du nuancier Peintures Maestria

**Conditionnement:** 0.5L - 2.5L - 15L

**Stockage:** 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs

**Hygiène et sécurité:** Consulter la fiche de données de sécurité

# MISE EN OEUVRE

## Préparation des fonds:

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Les supports seront si nécessaire préalablement traités avec IKAR BACTERICIDE suivant sa fiche technique.

*Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.*

## Application:

**Conditions d'application:** DTU 59.1.

**Matériel d'application:** Brosse, rouleau façade poil 18/20 mm, airless.

**Nettoyage du matériel:** Eau.

**Diluant:** Eau.

**Dilution:** Brosse (Prêt à l'emploi), rouleau façade poil 18/20 mm (Prêt à l'emploi).airless (3 à 5 %).

## Processus d'application:

Support	Impression	Finition
béton, enduit au mortier de liant hydraulique, anciennes peintures adhérentes et compatibles	1 couche d'Ikarfix S ou Ikarfix O sur support non peints	2 couches de <b>LATEXOR</b>

Autres supports: nous consulter.

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.