




# LATEX SATIN



## FINITION ACRYLIQUE SATINEE POUR GRANDS TRAVAUX

	Définition
	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Peinture de décoration et de protection à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse.</li><li>➤ Aspect satiné demi-poché.</li></ul>
	Propriétés
Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7 b2	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Bonne tenue en extérieur comme en intérieur.</li><li>➤ Bon pouvoir garnissant et opacifiant.</li><li>➤ Blanc impeccable non jaunissant même à l'obscurité.</li><li>➤ Perméable à la vapeur d'eau.</li><li>➤ Très grande facilité d'application, rapidité de séchage et de recouvrement.</li><li>➤ Sans odeur.</li><li>➤ Très grande facilité de nettoyage du matériel</li></ul>
	Destination
EXTERIEUR  INTERIEUR	<p><b><u>En extérieur :</u></b> Parois verticales en maçonnerie.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Crépis, ciment ou béton,</li><li>➤ Anciennes peintures adhérentes compatibles avec un copolymère acrylique en dispersion.</li></ul> <p>Les acrotères devront présenter un larmier.</p> <p><b><u>En intérieur :</u></b> Murs des pièces sèches.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Enduits de liants hydrauliques,</li><li>➤ Menuiseries, bois et dérivés,</li><li>➤ Plâtres et dérivés,</li><li>➤ Toutes les anciennes peintures adhérentes.</li></ul>



## Mise en Œuvre

### Préparation des Surfaces :

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

⇒ **Travaux neufs** : le produit est destiné à être appliqué sur les supports mentionnés au recto, selon notre processus d'application.

⇒ **Entretien** : éliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage.

Sur anciennes peintures brillantes, lessiver avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant puis rincer à grande eau pour éliminer les parties pulvérulentes.

Dans le cas où le support comporte des traces de moisissures ou de contamination par des champignons, faire un traitement anticryptogamique à l'aide d'IKAR BACTERICIDE.

*Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.*

### Méthode d'Application :

Diluant	Matériel	Taux dilution	Séchage à 20°C, H.N
Eau	Brosse ou Rouleau Pistolet Pneumatique Pistolet Airless	Prêt à l'emploi	Sec : 1 à 2 heures Recouvrable : 6 heures

#### Supports

#### Application

#### En extérieur

- **Supports neufs et anciens fonds** préalablement fixés avec une couche d'IKARFIX "S" ou "O".

#### En intérieur

- **Menuiseries, bois, plâtres et dérivés** préalablement imprimés avec une couche d'IKARPRIM ou d'AQUASTRIA PRIMER.
- **Anciennes peintures** adhérentes.

2 couches de **LATEX SATIN**

**Mise à la teinte** : LATEX SATIN se fait exclusivement en blanc mais peut se teinter avec nos colorants universels. Ne pas dépasser 3 %.

## Caractéristiques Techniques

Aspect final du film sec.....Satiné

Masse volumique .....1,37 ± 0,03 g/cm<sup>3</sup>

Extrait sec.....En poids : 57 ± 2 %                      En volume : 40 ± 2 %

Nettoyage des outils .....Eau

Rendement par couche .....7 à 8 m<sup>2</sup>/kg selon la nature des supports

## Hygiène et Sécurité

Point Eclair.....Non concerné

Transport & Étiquetage.....Se rapprocher de la fiche de données de sécurité établie selon les Directives Européennes en vigueur

Conservation .....1 an en emballage d'origine plein et fermé  
Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs

**Précautions d'utilisation** : consulter la fiche de données de sécurité

## Conditionnement

10 litres