


MAT 96

Peinture mate glycérophtalique en phase solvant



DESTINATION: Intérieur

Peinture pour travaux d'intérieurs, murs et plafonds. Spécifiquement adapté pour les grandes surfaces.

PROPRIETES:

- D'un aspect mat profond, MAT 96 peut être "chargé" sans couler, ce qui permet de masquer les inégalités et les différences d'absorption des fonds
- Grande facilité d'application due à sa rhéologie thixotrope
- Utilisable en murs et plafonds
- Application à l'Airless pour grands travaux

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 4a

CARACTERISTIQUES:

Aspect en pot: peinture gélifiée

Aspect du film: pommelé fin, mat profond

Masse volumique: $1.60 \pm 0,05$ Kg/l

Extrait sec: en poids: $77 \pm 2\%$ en volume: $50 \pm 2\%$

COV (directive 2004/42/CE): Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a): 400 g/l (2007),

Ce produit contient au maximum 400 g/l de COV.

Point éclair : Compris entre 23°C et 55°C

Brillant Spéculaire à 85°: inférieur à 5 %

Rendement: environ 5 à 7 m²/l. selon la nature des fonds et le mode d'application

Séchage (20°C-65% HR): HP: 1 h Sec: 5 h Recouvrable: 24 h

Teintes: blanc et teintes pastel du nuancier Peintures Maestria

Conditionnement: 2.5L

Stockage: 1 an en emballage plein et fermé dans un endroit frais et aéré

Hygiène et sécurité: Consulter la fiche de données de sécurité

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds:

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Les anciennes peintures brillantes seront préalablement poncées ou lessivées pour casser le brillant et rincées à l'eau claire.

Sur fonds absorbants : dilué avec 3% de White Spirit

Sur fonds non absorbants: dilué avec 1,5% de White Spirit

Remarque: si l'on veut renforcer la compacité des fonds, remplacer la 1ère couche de MAT 96 par de l'IKARPRIM.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Application:

Conditions d'application: DTU 59.1.

Matériel d'application: Brosse, rouleau poil 10/12 mm, airless.

Nettoyage du matériel: White spirit.

Diluant: White spirit.

Dilution: Brosse (0 à 3 %), rouleau poil 10/12 mm (0 à 3 %), airless (0 à 3 %).

Processus d'application:

Support	Impression	Finition
Bois, ciments imprimés, enduits de dégrossissage et de lissage, plâtre et dérivés, anciennes peintures adhérentes		2 couches de MAT 96
métaux	primaire antirouille	

Autres supports: nous consulter.

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.



USINE, LABORATOIRE & BUREAUX

Z.I. - 1, rue Denis Papin - 09100 PAMIERS - Ariège
Tél. 05 61 67 97 40 - Fax bureaux 05 61 67 05 47 - E-mail : accueil@maestria.fr

