



julien industrie

Edition : 04/2005 V03
Selon NFT 30-807

METONET



Définition :

Gel phosphatant et dérochant pour métaux.

Domaine d'utilisation :

Préparation des supports métalliques : acier faiblement enrouillé, acier galvanisé, zinc et aluminium.

Propriétés :

Inhibe l'oxydation du fer en formant avec celui-ci une pellicule phosphatée de couleur sombre. Permet le dérochage de l'acier galvanisé, facilitant ensuite l'accrochage de la peinture.

Caractéristiques du produit :

<i>Extrait sec en poids :</i>	NC	<i>Aspect :</i>	Trouble
<i>Extrait sec en volume :</i>	NC	<i>Rendement moyen superficiel spécifique :</i>	5 m ² /l
<i>Masse volumique :</i>	1,18 ± 0,05 g/cm ³	<i>Rapport base durcisseur : - en poids :</i>	NC
<i>Viscosité :</i>	Gélifié	<i>- en volume :</i>	NC
<i>Présentation en pot :</i>	Liquide	<i>Durée de vie du mélange :</i>	NC
<i>Point éclair :</i>	Compris entre 23 et 55°C	<i>Temps de mûrissement :</i>	NC
<i>Séchage :</i>	Ne pas laisser sécher		
<i>Durée de conservation :</i>	6 mois en emballage d'origine fermé. Stocker dans un endroit frais et aéré.		

Mise en œuvre :

Préparation des fonds : Badigeonner soigneusement le support à traiter avec METONET, Laisser agir 15 minutes. **Ne pas laisser sécher.**
Rincer abondamment à l'eau douce avec machine HP,
Laisser sécher avant application du système de peinture.

Application du produit : **Brosse :** dilution de 0 à 5% avec de l'eau

Température d'utilisation : entre 5 et 30°C

Hygrométrie : < à 85 %

Conditionnement et Palette de teintes :

1 litre

5 litres

20 litres

Hygiène et Sécurité :

Consulter la fiche de données de sécurité correspondante.

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.



PEINTURES
MAESTRIA

CETIP

Route de Gabes Km 3 BP 570 Sfax 3018 - Tél : +216 74 469 155 - 74 469 233 - Fax : +216 74 469 665
E-mail : info@cetip.com.tn - Site Web : www.cetip.com.tn / www.topox.com.tn