




MONOFLEX



REVETEMENT SEMI-EPAIS D'IMPERMEABILITE Classe I1 à I4

	<p>Définition</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Revêtement semi-épais d'imperméabilité à base de hauts polymères acryliques en phase aqueuse. ➤ Aspect satiné mat.
<p>Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2</p>	<p>Propriétés</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Résiste à la fissuration. ➤ Souple dans le temps à toute température. ➤ Perméable à la vapeur d'eau. ➤ Grande facilité d'application. ➤ Excellente adhérence. ➤ Imperméable à l'eau de pluie.
	<p>Classement</p> <p>Classe I₁ - I₂ - I₃ - I₄ d'après la Norme P 84-403</p>
<p>EXTERIEUR</p>	<p>Destination</p> <p>Parois verticales, non exposées aux remontées d'eau par capillarité.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Béton, ➤ Enduits de liants hydrauliques, ➤ Pâte de verre ou grès cérame... ➤ Plâtre gros extérieur. <p>Les acrotères devront présenter un larmier.</p>

Mise en Œuvre

Préparation des Surfaces et Conditions d'Application :

Se reporter au cahier des charges et au DTU 42-1 en vigueur à l'époque des travaux.

Tableau Synoptique des Caractéristiques Techniques

SYSTEME	ASPECT	CONSUMMATION APRES FIXATION DU SUPPORT	CONSUM TOTALE	ELONGATION GARANTIE
i1 1 couche	Lisse	400 g/m ² MONOFLEX non dilué.	400 g/m ²	2/10° de mm
i2 2 couches	12 Lisse	300 g/m ² MONOFLEX non dilué, 300 g/m ² MONOFLEX non dilué.	600 g/m ²	5/10° de mm
i3 2 couches	Lisse	400 g/m ² MONOFLEX non dilué, 400 g/m ² MONOFLEX non dilué.	800 g/m ²	10/10° de mm
i4 2 couches avec voile d'armature	Lisse	800 g/m ² MONOFLEX non dilué, + voile d'armature, + 400 g/m ² MONOFLEX non dilué.	1200g/m ²	20/10° de mm

Mise à la teinte : MONOFLEX peut être livré en teinte, suivant le nuancier façade MAESTRIA.

Caractéristiques Techniques

Masse volumique 1,50 ± 0,03 g/cm³
 Extrait sec en poids 76 ± 2 %
 Nettoyage des outils Eau

Hygiène et Sécurité

Point Eclair Non concerné
 Transport & Etiquetage Se rapprocher de la fiche de données de sécurité établie selon les Directives Européennes en vigueur
 Conservation 1 an en emballage d'origine plein et fermé
 Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs

Précautions d'utilisation : consulter la fiche de données de sécurité

Conditionnement

20 kg net

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.



PEINTURES
MAESTRIA

peintures
topx

CETIP

Route de Gabes Km 3 BP 570 Sfax 3018 - Tél : +216 74 469 155 - 74 469 233 - Fax : +216 74 469 665
 E-mail : info@cetip.com.tn - Site Web : www.cetip.com.tn / www.topx.com.tn