

PRESTOLUX MARTELÉ

Alkyde modifiée



DEFINITION

Laque alkyde modifiée présentant un aspect "martelé"

DESTINATION

Laque d aspect décoratif pour application sur pièces de fonderie, machines outils, matériel agricole...

PROPRIETES

- Séchage rapide.
- Peut être appliquée en direct sur acier ou sur PRESTOPRIM pour renforcer la tenue dans le temps.
- Teintes stables à l extérieur.
- Très garnissant, applicable en couche épaisse.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect du film sec	: Brillant
Teintes	: Selon nuancier spécifique, autres teintes nous consulter
Nombre de composants	: 1
Masse volumique	: 1,00 +/- 0,05 g/cm ³
Extrait sec en volume	: 45,0 +/- 3%
Extrait sec en poids	: 55,0 +/- 2%
Epaisseur recommandée	: 40 µm
Film humide	: 90 µm
Rendement théorique	: 11 m ² /l



PRESTOLUX MARTELÉ

Alkyde modifiée

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DE SURFACE

Acier brut

Grattage/brossage mini St3.

Les performances du revêtement seront améliorées par un décapage à l'abrasif au degré Sa 2 ½ selon ISO 8501-1 : 2007. Profil de rugosité : Moyen G selon ISO 8503-2 (Ra 10-12 µm)

Sur primaire compatible

Les surfaces seront propres, sèches, traitées avec un système anticorrosif compatible. Se reporter au paragraphe COMPATIBILITE ou consulter nos services techniques.

APPLICATION

Température support : Comprise entre +5°C et +40°C et au moins de 3°C au dessus du point de rosée pour éviter tout risque de condensation.

Conditions atmosphériques : La température devra être comprise entre 5°C et 40°C
L'hygrométrie devra être comprise entre 0% et 80%

PISTOLET AIRLESS

Diluant : 68-69

Dilution : 0 à 5 %

PISTOLET PNEUMATIQUE

Diluant : 68-69

Dilution : 0 à 5 %

BROSSE

Diluant : /

Non conseillé

ROULEAU

Diluant : /

Non conseillé

SOLVANT DE NETTOYAGE : 68-69





PRESTOLUX MARTELÉ

Alkyde modifiée

DURCISSEMENT

Température	Temps de séchage		Intervalles de recouvrement	
	Sec au toucher	Sec dur	Minimum	Maximum
10°C	40 minutes	5 heures	3 heures	Non critique.
20°C	25 minutes	3 heures	2 heures	Non critique.
30°C	15 minutes	2 heures	1 heure	Non critique.

COMPATIBILITE

Couche(s) précédente(s) Lui-même, PRESTOPRIM MAT ou A/C, MONOPRIMER, MONOCOUCHE SR 75,...

Couche(s) suivante(s) Lui-même exclusivement

SPÉCIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES

Classement AFNOR Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 4a

COV (Directive Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 500 g/l (2010)

2004/42/CE) Ce produit contient au maximum 500 g/l de COV

HYGIENE ET SECURITE

Point d'éclair Compris entre 23°C et 55°C

Transport et étiquetage Se rapprocher de la fiche de données de sécurité établie selon les Directives Européennes en vigueur

Conservation 2 ans minimum en emballage d'origine plein et fermé. Stocker dans un endroit frais, aéré et à l'abri des intempéries.

Précautions d'utilisation Consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

CONDITIONNEMENT

Emballage
5 l
15 l