



PRIMODUX H

Epoxy séchage rapide

DEFINITION

Peinture primaire et intermédiaire époxy, bi-composante, de forte réactivité même à basse température (-5°C).

DESTINATION

Particulièrement adaptée :
- Pour les travaux en atelier.
- Comme couche de protection longue durée de l'acier décapé.

PROPRIETES

- Recouvrable rapidement par elle-même ou par une peinture de finition époxy ou polyuréthane.
- Permet le retournement rapide des pièces.
- Applicable de 60 à 150 µm secs.

Nota : les propriétés du revêtement, hormis son aspect, ne sont pas affectées par une exposition au rayonnement actinique.

AGREMENTS

ACQPA : Marque ACQPA 24312
Entre dans la composition des systèmes certifiés suivants :
C4ANV660, C4ANV691, C3ZNV1134 et C4ZNV1135.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect du film sec	: Satiné
Teintes	: Beige ou Rouge-Brun
Nombre de composants	: 2
Rapport de mélange en poids	: 76/24
Rapport de mélange en volume	: 76/24
Masse volumique	: 1,40 +/- 0,05 g/cm ³
Extrait sec en volume	: 57,0 +/- 3%
Extrait sec en poids	: 73,0 +/- 2%
Epaisseur recommandée	: 90 µm
Film humide	: 160 µm
Rendement théorique	: 6,3 m ² /l pour 90 µm secs



PRIMODUX H

Epoxy séchage rapide

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DE SURFACE

Acier brut

Décapage à l'abrasif au degré Sa 2 ½ selon ISO 8501-1 : 2007

Profil de rugosité : Moyen G selon ISO 8503-2 (Ra 10-12 µm)

Métallisation

Celle-ci sera conforme à la norme NF EN 22 063 : brossage, dégraissage, dépoussiérage si nécessaire.

APPLICATION

Mélange : Le produit est livré en kits pré-dosés. Verser la partie durcisseur dans le bidon de base et malaxer en prenant soin de ne pas incorporer d'air. La température conseillée du mélange doit être au minimum de 10°C, sinon il peut être nécessaire d'ajouter du diluant pour obtenir la viscosité d'application. Attention, un excès de diluant peut entraîner un phénomène de coulure.

Temps de mûrissement : Néant

Durée de vie en pot du mélange :

Température	Durée
10°C	8 heures
20°C	6 heures
30°C	4 heures

Température support : Comprise entre 0°C et +40°C et au moins de 3°C au dessus du point de rosée pour éviter tout risque de condensation.

Conditions atmosphériques : La température devra être comprise entre -5°C et 40°C
L'hygrométrie devra être comprise entre 0% et 85%

Arrêt technique : Ne pas laisser le matériel de pulvérisation en charge un temps supérieur à la durée de vie en pot. Rincer le matériel avec le diluant 67-232 puis nettoyer soigneusement au solvant de nettoyage. Le bidon contenant le mélange préparé et non utilisé ne doit pas être fermé hermétiquement. En cas d'arrêt prolongé, il est préférable de préparer un nouveau kit.

PISTOLET AIRLESS

Diluant : 67-232

Dilution : 0 à 10 %

Buse : 0.015-0.017

Pression à la buse : 150-200 bars

PISTOLET PNEUMATIQUE

Non conseillé.

BROSSE

Diluant : 67-232

Dilution : 5 à 10 %

Épaisseurs réalisables en 2 passages

ROULEAU

Diluant : 67-232

Dilution : 5 à 10 %

Épaisseurs réalisables en 2 passages

SOLVANT DE NETTOYAGE : 67-232



PRIMODUX H

Epoxy séchage rapide

DURCISSEMENT

Température	Temps de séchage		Intervalles de recouvrement	
	Sec au toucher	Sec dur	Minimum	Maximum
10°C	1 heure 15	3 heures	1 heure 15	Non critique.
20°C	0 heure 40	2 heures	0 heure 40	Non critique.
30°C	0 heure 20	1 heure 30	0 heure 20	Non critique.

COMPATIBILITE

Couche(s) précédente(s) EPODUX ZINC 62-208,...

Couche(s) suivante(s) Lui-même, EPODUX HV PC, POLYSTRIA, FERROTHANE, EPODUX IM 209, EPODUX ARF...

SPÉCIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES

Classement AFNOR Classement AFNOR NFT 36005 Famille I Classe 6b/7a1

COV (Directive Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/j) : 500 g/l (2010)

2004/42/CE) Ce produit contient au maximum 500 g/l de COV

HYGIENE ET SECURITE

Point d'éclair BASE : Inférieur ou égal à 21°C
DURCISSEUR : Compris entre 23°C et 55°C

Transport et étiquetage Se rapprocher de la fiche de données de sécurité établie selon les Directives Européennes en vigueur

Conservation 2 ans minimum en emballage d'origine plein et fermé. Stocker dans un endroit frais, aéré et à l'abri des intempéries.

Précautions d'utilisation Consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

CONDITIONNEMENT

KIT	BASE	DURCISSEUR
15 l	11,40 l	3,60 l