

PEINTURE POUR RAVALEMENT A BASE DE RESINE PLIOLITE® EXTERIEUR

DEFINITION Peinture à base de résine Pliolite®.

PROPRIETES Résoud tous les problèmes de ravalement pouvant se poser sous n'importe quel climat, en atmosphère marine ou industrielle.
Résiste très bien aux actions alcalines et acides et peut être utilisé sur ciment sec, pH < 10.
Adhérence excellente.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Teinte	Blanc et teintes suivant le nuancier façade MAESTRIA.	
Aspect	Mat	
Masse volumique	1,51 ± 0,05 g/cm ³	
Extrait sec	En poids : 70 ± 2%	En volume : 50 ± 2%
Diluant & Nettoyage des outils	White Spirit	
Rendement par couche	4 à 8 m ² /kg - 6 à 12 m ² /l selon la nature des supports	
Séchage à 20°C	HP : 1 h sec : 10 h	Recouvrable : 24 h
Nombre de couche	2	

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.
 S'applique sur : béton, brique, ciments, crépi-ciment, fibre-ciment, éverite.
 N'est pas conseillé en application directe sur bois, matériaux fibro-ligneux et sur métal.
Supports non peints : 1^{ère} couche appliquée au rouleau.
Anciens fonds farinants préalablement brossés.

Matériel d'application : - à la brosse, au rouleau ou à l'Airless : prêt à l'emploi

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Conditionnement	2,5 litres – 25 kg net
Point Eclair	Compris entre 23°C et 55 °C
Classification	Classement AFNOR NFT 36 005 – Famille I - Classe 7b1
Classif UE	sous-cat. A/c limite COV 430 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 430 g/l de COV
Classement français	D ₂ suivant Norme P84-403
Classement européen	G3E3S1V2W1A0C0 – Norme prEN 1062-1 codifié T34-722
Procès Verbaux d'Essais	EDF : peinture figurant au Fichier National des Peintures sous le n°397
Conservation	1 an en emballage d'origine plein et fermé
Stockage	Dans un endroit frais et aéré
Transport & Etiquetage	Se rapprocher de la fiche de données de sécurité établie selon les directives européennes en vigueur
Précaution d'utilisation	Consulter la fiche de données de sécurité