




RENOVTOIT DECO



REVETÈMENT ELASTIQUE DE DECORATION ET DE PROTECTION

	Définition
	Revêtement monocomposant souple et élastique à base de hauts polymères en émulsion, proposé pour la protection et la décoration des toitures
	Propriétés
Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2	<ul style="list-style-type: none">➤ Assure la longévité des toitures.➤ Excellente résistance aux conditions climatiques.➤ Excellente tenue aux U.V et aux agents corrosifs atmosphériques.➤ Perméable à la vapeur d'eau.➤ Allongement à la rupture supérieur à 200 %.➤ Très grande facilité d'application.
	Destination
EXTERIEUR	<ul style="list-style-type: none">➤ Toitures et couvertures de pentes supérieures à 5 %.➤ Décoration et protection des toitures et couvertures neuves en tuile, tuile ciment, métaux, etc...➤ Rénovation et protection des anciennes couvertures.

Mise en Œuvre

Préparation des Surfaces :

- ⇒ Nettoyage du support (brossage, rinçage ou lavage HP).
- ⇒ Traitement des moisissures et mousses au bactéricide IKAR.
- ⇒ Traitement des joints et fissures au mastic acrylique 1^{ère} catégorie SNJF et pontage avec IKARTOILE 94-50 S collée avec 800 g/m² de RENOVTOIT DECO.

Remarque : vérifier l'état des gouttières, chéneaux, pentes, etc... pour permettre le libre écoulement de l'eau de pluie.

Méthode d'Application :

L'application se fera sur support sain, sec, dégraissé et nettoyé, par température comprise entre + 5 et + 55°C par temps sec et sans menace de pluie ou risque de brouillard.

➔ **FIXATEURS**

Supports	Consommation	Diluant	Matériel d'application	Taux de dilution	Séchage à 20°C H.N.
Béton	IKARFIX "S" 200 g/m ²	80-28	Brosse	Tel que	HP : 30 mn Sec : 4 heures Recouvrable : 6 h
			Rouleau	0 à 5 %	
Métaux	Renovfer 400 g/m ²	Eau	Brosse - Rouleau	Retouches uniquement	Sec : 4 heures Recouvrable : 24 h
			Pistolet "Airless"	3 à 7 %	
Autres	Consulter nos services techniques				

➔ **RENOVTOIT DECO**

Diluant & nettoyage des outils	Consommation	Matériel d'application	Taux de dilution	Séchage à 20°C H. N
Eau	850 à 1000 g/m ² en fonction des supports en 2 couches minimum	Brosse ou Rouleau Pistolet "Airless"	0 à 3 %	Hors d'eau : 6 heures Sec : 12 heures Recouvrable : 24 h

Caractéristiques Techniques

Teintes.....	Selon nuancier RENOVTOIT		
Masse volumique.....	1,40 ± 0,03 g/cm ³		
Extrait sec	En poids : 65 ± 2 %	En volume : 50 ± 2 %	
Epaisseur recommandée / couche	Film sec : 150 µm	Film humide : 300 µm	

Hygiène et Sécurité

Intervalle de Point d'Éclair.....	Non concerné
Transport & Etiquetage	Se rapprocher de la fiche de données de sécurité établie selon les Directives Européennes en vigueur
Conservation	1 an en emballage d'origine plein et fermé Stocker dans un endroit tempéré et à l'abri du gel

Précautions d'utilisation : consulter la fiche de données de sécurité.

Conditionnement

		6 kg		20 kg	
--	--	------	--	-------	--

n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.