




SATIN POCHÉ 96



PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE POCHÉE POUR GRANDS TRAVAUX INTERIEURS

	Définition
	<ul style="list-style-type: none">➤ Peinture garnissante pour intérieur.➤ Aspect satiné poché.
	Propriétés
Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I - Classe 4a	<ul style="list-style-type: none">➤ Non pénétrant, SATIN POCHÉ 96 n'est pas absorbé sur fond poreux et a tendance à ne pas provoquer d'embus.➤ Bon pouvoir garnissant et opacifiant.➤ Grande facilité d'application.
	Destination
INTERIEUR	<p>Particulièrement recommandé pour les subjectiles présentant des défauts de surface.</p> <p>Dans les locaux soumis à une aération appropriée, sur parois verticales et plafonds.</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Anciennes peintures adhérentes,➤ Bois et dérivés,➤ Ciments imprimés,➤ Enduits de dégrossissage ou de lissage,➤ Métaux recouverts d'un primaire antirouille,➤ Plâtres et dérivés.

Mise en Œuvre

Préparation des Surfaces :

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

⇒ **Travaux neufs** : le produit est destiné à être appliqué sur les supports mentionnés au recto, selon notre processus d'application.

⇒ **Entretien** : éliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage.

Sur anciennes peintures brillantes, lessiver avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant puis rincer à grande eau pour éliminer les parties pulvérulentes.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture

Méthode d'Application :

Diluant	Matériel	Taux dilution	Séchage à 20°C, H.N
White Spirit	Brosse ou Rouleau	Prêt à l'emploi Dilution max. ½ l pour 25 kg	HP : 4 heures Sec dur : 12 heures
	Airless	5 à 8 %	Recouvrable : 24 heures

Support	Application
<ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries, bois, plâtres et dérivés préalablement imprimés avec une couche d'IKARPRIM. - Métaux ferreux recouverts d'une couche de primaire antirouille type FERROSOTER. - Anciennes peintures adhérentes. 	<p>1 à 2 couches de SATIN POCHÉ 96</p> <p>Pour obtenir un beau poché, utiliser un rouleau de longueur de poil de 6 à 8 mm.</p>

Mise à la teinte : SATIN POCHE 96 se fait exclusivement en blanc mais peut se teinter avec nos colorants universels. Ne pas dépasser 3 %.

Caractéristiques Techniques

Aspect final du film sec.....Satiné

Masse volumique1,54 ± 0,03 g/cm³

Extrait sec.....En poids : 80 ± 2 % En volume : 58 ± 2 %

Nettoyage des outilsWhite Spirit

Rendement par couche6 à 9 m²/l - 4 à 6 m²/kg selon la nature des supports

Hygiène et Sécurité

Point Éclair.....Compris entre 23°C et 55°C

Transport & EtiquetageSe rapprocher de la fiche de données de sécurité établie selon les Directives Européennes en vigueur

Conservation1 an en emballage d'origine plein et fermé
Stocker dans un endroit frais et aéré

Précautions d'utilisation : consulter la fiche de données de sécurité

Conditionnement

	2,5 litres			25 kg net	
--	------------	--	--	-----------	--

à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.