




SKYNET "O"



EMULSION DE RECOLORATION DES PLAFONDS SUSPENDUS

	Définition
	<ul style="list-style-type: none">➤ Emulsion acrylique en phase aqueuse sans odeur.➤ Aspect mat profond.

	Propriétés
Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7B2	<ul style="list-style-type: none">➤ Séchage rapide.➤ Excellent renvoi de la lumière.➤ Sans effet filmogène. Ne colle pas les dalles.➤ Très bon pouvoir couvrant et grande opacité.➤ Excellente perméabilité à la vapeur.

	Procès Verbaux
	Classement au feu M ₀ sur support M ₀ non isolant. PV CSTB n° RA 02-0210 A.

	Destination
INTERIEUR	<ul style="list-style-type: none">➤ Rénovation des plafonds suspendus (dalles + ossatures).

Mise en Œuvre

Préparation des Surfaces :

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

- Dépoussiérage des fonds si nécessaire.
- Nettoyage et dégraissage des plafonds très gras (huile, graisse, nicotine).
- Blocage des taches difficiles par un traitement spécifique avec NORWAY (humidité, etc...).

Méthode d'Application :

Diluant	Matériel	Taux dilution	Séchage à 20°C, H.N
EAU	Brosse ou Rouleau	/	HP :30 minutes
	Pistolet	/	Sec : 2 heures
	Airless	Prêt à l'emploi	Recouvrable : 12 heures
Support		Application	
Dalles et ossatures des plafonds suspendus		1 couche de SKYNET "O"	

Mise à la teinte : SKYNET "O" se fait exclusivement en blanc et en teintes (sur demande).

Caractéristiques Techniques

Aspect final du film sec.....Mat profond
 Masse volumique1,50 ± 0,05
 Extrait sec.....En poids : 53 ± 2 % En volume : 31 ± 2 %
 Nettoyage des outilsEau

Rendement par couche9 à 13 m²/kg en fonction des supports.

Hygiène et Sécurité

Point Éclair.....Néant
 Transport & EtiquetageSe rapprocher de la fiche de données de sécurité établie selon les Directives Européennes en vigueur
 Conservation1 an en emballage d'origine plein et fermé
 Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Précautions d'utilisation : consulter la fiche de données de sécurité

Conditionnement

				25 kg	
--	--	--	--	-------	--