




# SUNWAY PAINT



## PEINTURE A BASE DE RESINE METHACRYLIQUE

	Définition
	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Deux composants.</li><li>➤ Sans solvant.</li><li>➤ Aspect satiné</li></ul>

	Propriétés
Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b	<p>Présente :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Une grande dureté de surface.</li><li>➤ Un séchage rapide permettant une remise en service quasi immédiate.</li><li>➤ Une bonne résistance à l'abrasion.</li></ul> <p>S'applique sur :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Acier.</li><li>➤ Béton préalablement imprimé.</li><li>➤ Bitume (sauf frais, consulter nos services techniques)</li></ul>

**Pour obtenir une surface non glissante ou antidérapante, l'utilisation d'un adjuvant ou le saupoudrage d'agrégat est nécessaire, (consulter nos services techniques).**

	Destination
INTÉRIEUR  EXTERIEUR	<p>SUNWAY PAINT est particulièrement recommandé pour tous les sols soumis au trafic dans les :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Industries alimentaires,</li><li>➤ Etablissements publics,</li><li>➤ Aires de jeux,</li><li>➤ Rampes d'accès parking</li><li>➤ Supermarchés,</li><li>➤ Trottoirs, rues piétonnes, etc...</li></ul>



## Mise en Œuvre

### Préparation des Surfaces :

Conforme aux recommandations du DTU 59-3 concernant la préparation des sols avant leur mise en peinture.

⇒ **Application** : sur support propre, sec et sain, exempt de toute pollution, n'étant pas siège de remontée d'humidité par capillarité, présentant une rugosité suffisante pour l'accrochage du revêtement et **préalablement imprimé** selon sa nature.

⇒ **Nombre de couches** : 1 ou 2

### Méthode d'Application :

SUNWAY PAINT est livré en 2 composants, un liquide et une poudre. Bien mélanger la poudre au liquide de façon à obtenir un mélange homogène. Une fois le mélange effectué, appliquer immédiatement.

⇒ **Matériel** : Airless, plateau inox, rouleau (consulter nos services techniques).

⇒ **Températures** : ambiante, 5°C minimum : 40°C maximum. La température du support devra être au moins supérieure de 3°C à celle du point de rosée pour éviter toute condensation

⇒ **Diluant de nettoyage** : 80-7

## Caractéristiques Techniques

Aspect final du film sec ..... Satiné

Teintes..... Selon nuancier BANDAX

Nombre de composants..... 2

Rapport du mélange en poids..... (peinture) 98 % / 2 % (catalyseur)

Le séchage de ce produit étant très dépendant des conditions de température, le taux de catalyseur pourra varier.

Masse volumique du mélange.....  $1,15 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$

Extrait sec en volume..... 100 %

Temps de mûrissement à 20°C ..... Néant

Durée de vie du mélange à 20°C ..... 15 minutes

Épaisseur recommandée par couche ..... Film sec et humide : 0,4 à 1,0 mm

Température du produit à l'application ... Comprise entre 15 et 30°C

Consommation théorique ..... 0,525 kg pour 0,5 mm – 1,1 kg pour 1 mm

Rendement pratique ..... Fonction du support, des conditions et du matériel d'application, de la qualification du personnel, etc...

Temps de séchage à 20°C ..... *Sec* : 1 heure                      *Dur* : 2 heures

et hygrométrie normale                      *Recouvrable* : -*Mini* : 2 heures      *Maxi* : non critique si nettoyage

Nettoyage ..... Après réticulation totale du film

Mise en service ..... *Trafic normal* : 1 à 3 heures selon température

## Hygiène et Sécurité

Point Eclair ..... **Base** : inférieur ou égal à 21°C – **Catalyseur** : non concerné

Transport & Etiquetage..... Se rapprocher de la fiche de données de sécurité établie selon les Directives

Européennes en vigueur

Conservation ..... 1 an en emballage d'origine plein et fermé

Stocker dans un endroit frais et aéré

**Précautions d'utilisation** : consulter la fiche de données de sécurité

## Conditionnement (non fractionnable)

Kit de :      **12,240 kg**

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.



**PEINTURES**  
**MAESTRIA**

**CETIP**

Route de Gabes Km 3 BP 570 Sfax 3018 - Tél : +216 74 469 155 - 74 469 233 - Fax : +216 74 469 665  
E-mail : info@cetip.com.tn - Site Web : www.cetip.com.tn / www.topx.com.tn