



SURFIBRE "M1"



TRAITEMENT de PROTECTION de SURFACE
pour REVÊTEMENTS PROJÉTÉS à BASE de FIBRES MINÉRALES

	Définition
	<ul style="list-style-type: none">➤ Peinture monocomposante diluable à l'eau.➤ Aspect lisse mat velouté.

	Propriétés
Classement au feu : PV M1 - LNE N° B021056 – CEMAT/1	<ul style="list-style-type: none">➤ Par la nature chimique du liant utilisé dans sa formulation, SURFIBRE "M1" apporte une dureté de surface aux revêtements fibreux.
Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I – Classe 7b2	<ul style="list-style-type: none">➤ Evite le délitement des fibres.➤ Durcisseur de surface de revêtements fibreux.➤ Décoratif.

	Destination
INTERIEUR	<ul style="list-style-type: none">➤ Sur tous les revêtements projetés à base de fibres minérales non peints.

Mise en Œuvre

Méthode d'Application :

Malaxer avant emploi. Elle se fait par projection directement sur les revêtements anciens ou récemment appliqués non peints.

Dans le cas de fibre humide venant d'être appliquée, projeter un voile de SURFIBRE M1 afin de fixer la fibre, puis procéder à l'application normale du produit.

Matériel	Dilution	Séchage à 20°C, H.N	Température
Pistolet Airless buses : 519, 521	Prêt à l'emploi	HP : 1 heure Sec : 12 heures Recouvrable : 24 heures (suivant T° et HR)	Comprise entre 10°C et 35°C
Support		Application	
<ul style="list-style-type: none"> - Revêtements anciens non peints, - Revêtements récemment appliqués ou en cours d'application. 		1 à 2 couches de SURFIBRE "M1"	

Caractéristiques Techniques

Masse volumique 1,46 ± 0,03
 Ph Neutre
 Viscosité 220 poises B6 10t/mn
 Extrait sec en poids 59 ± 2 %
 Nettoyage des outils Eau

Consommation 1 à 2 kg / m² selon aspect de la fibre.

Il est fortement conseillé d'effectuer un essai préalable pour déterminer la consommation réelle au m² du chantier.

Teinte standard : ivoire (autres teintes sur demande).

Hygiène et Sécurité

Intervalle de Point d'Éclair Non concerné

Transport & Etiquetage Se rapprocher de la fiche de données de sécurité établie selon les Directives Européennes en vigueur

Conservation 1 an en emballage d'origine plein et fermé
 Stocker dans un endroit tempéré et à l'abri du gel

Précautions d'utilisation : consulter la fiche de données de sécurité

Conditionnement

				30 kg	
--	--	--	--	-------	--