

VULCOSOL "O"

Peinture monocomposante en phase aqueuse



DEFINITION

Peinture acrylique modifiée, sans odeur d'aspect mat, NF environnement.

DESTINATION

Spécialement conçue pour les locaux devant supporter un trafic léger :

- Locaux techniques
- Garages
- Buanderies
- Chaufferies
- Sous-planchers

PROPRIÉTÉS

Supprime l'aspect poussiéreux des sols en ciment
Facile d'application
Intérieur, extérieur
Séchage rapide
Non glissant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect du film sec	: Mat
Teinte(s)	: Selon nuancier SOL, autres nous consulter
Nombre de composants	: 1
Masse volumique	: 1,56 +/- 0,05 g/cm ³
Extrait sec en poids	: 73 +/- 2%
Extrait sec en volume	: 56 +/- 3%
Temps de murissement à 20°C	: Néant
Température du produit à l'application	: Comprise entre 15 et 30 °C
Consommation théorique	: 4 m ² /kg pour 110 µm secs
Consommation pratique	: Fonction du support, des conditions et du matériel d'application, etc...
Rendement théorique	: 5 m ² /l pour 110 µm secs
Dilution	: Eau (0 à 10%)
Nettoyage du matériel	: Eau

VULCOSOL "O"

Peinture monocomposante en phase aqueuse

MISE EN OEUVRE

Préparation des surfaces

Préparation du produit

Stocker à une température de 20°C, 24h avant application.

Nombre de couche(s) : 2 à 3

DONNÉES TECHNIQUES

Applicable sur	béton	enrobé percolé	acier	enrobé	bois	carrelage
	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		
Couches précédentes	VULCOSOL "O"					
Couches suivantes	VULCOSOL "O"					

APPLICATION

Fonction/Aspect	Produit	Consommation	Matériel d'application
FINITION	VULCOSOL "O"	0,35 à 0,45 kg/m ²	Rouleau

CONDITIONS D'APPLICATION

Stocker à une température de 20°C, 24h avant application.

Température ambiante : Minimum : 10°C / Maximum : 30°C

Humidité ambiante : 80% maximum

Humidité du support : 4% maximum

Température du support : Elle devra être au moins de 10°C et supérieure de 3°C à celle du point de rosée pour éviter toute condensation

SECHAGE / RECOUVREMENT

Séchage et hygrométrie < 80%		10°C	20°C	30°C
Trafic léger		48 heures	24 heures	12 heures
Trafic normal		4 jours	2 jours	1 jour
Sec		8 heures	4 heures	2 heures
Dur		48 heures	24 heures	12 heures
Délai de recouvrement	Minimum :	24 heures	12 heures	6 heures
	Maximum :	Non critique	Non critique	Non critique

PROCÉS VERBAUX

- Produit certifié NF environnement

SPÉCIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES

Classement AFNOR : Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2

COV (directive 2004/42/CE) : Valeur limite UE pour ce produit (A/i) : 140 g/l (2010).

Ce produit contient au maximum 10 g/l de COV

VULCOSOL "O"

Peinture monocomposante en phase aqueuse



HYGIENE ET SECURITE

- Point d'éclair : Non concerné
- Précautions d'utilisation, étiquetage, transport : Se reporter à la fiche de données sécurité établie selon les directives européennes en vigueur.
- Conservation : 2 ans minimum en emballage d'origine plein et fermé. Stocker dans un endroit tempéré à l'abri du gel et des intempéries.

CONDITIONNEMENT

EMBALLAGE
20 kg