




VERNIS GRAFFIKAR



VERNIS ANTI-GRAFFITI EN PHASE AQUEUSE

	Définition
	Vernis de protection anti-graffiti à base de hauts polymères acryliques en phase aqueuse.

	Propriétés
Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classes 7b2	<ul style="list-style-type: none">➤ Perméable à la vapeur d'eau.➤ Permet un entretien aisé des supports par son excellente lessivabilité.➤ Très dur, résiste aux rayures.➤ Excellente tenue aux U.V.➤ Retrait des graffitis par nettoyage et élimination si nécessaire du vernis au white-spirit.

	Destination
EXTERIEUR	En extérieur sur parois verticales, non exposées aux remontées d'eau par capillarité : <ul style="list-style-type: none">➤ Béton,➤ Enduits de liants hydrauliques,➤ Anciennes peintures adhérentes.
INTERIEUR	En intérieur , dans des locaux soumis à une aération appropriée : <ul style="list-style-type: none">➤ Bois et dérivés,➤ Enduits de liants hydrauliques,➤ Plâtres et dérivés,➤ Toutes les anciennes peintures adhérentes.

Mise en Œuvre

Préparation des Surfaces :

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Dans le cas où le support comporte des traces de moisissures ou de contamination par des champignons, faire un traitement anticryptogamique à l'aide d'IKAR BACTERICIDE.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Méthode d'Application :

Diluant	Matériel	Taux dilution	Séchage à 20°C, H.N
EAU	Brosse ou Rouleau	Prêt à l'emploi	HP : 10 mn
	Pistolet	5 à 10 %	Sec dur : 2 heures
	Airless	Prêt à l'emploi	Recouvrable : 6 heures
Support		Application	
Directement sur supports neufs et anciennes peintures.		Appliquer 1 à 2 couches de VERNIS GRAFFIKAR à 6 heures d'intervalle.	

Caractéristiques Techniques

Aspect final du film sec.....	Brillant	
Masse volumique	1,00 ± 0,03 g/cm ³	
Extrait sec.....	En poids : 43 ± 2 %	En volume : 40 ± 2 %
Nettoyage des outils	Eau	
Rendement par couche.....	5 à 7 m ² / l	

Hygiène et Sécurité

Point Éclair	Non concerné
Transport & Etiquetage	Se rapprocher de la fiche de données de sécurité établie selon les Directives Européennes en vigueur
Conservation.....	1 an en emballage d'origine plein et fermé Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs

Précautions d'utilisation : consulter la fiche de données de sécurité

Conditionnement

15 litres

à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.