Fiche Technique
CHANTIER
V 02 - 05/ 2004

VINYL INTERIEUR / EXTERIEUR

Définition

Peinture à base de copolymère acrylique en phase aqueuse.
Aspect lisse mat velouté.

Propriétés

Classement AFNOR – NFT 36005 – Famille I – Classe 7b2
Perméable à la vapeur d'eau.
Bonne opacité.
Bonne résistance à la saponification.
Bonne adhérence. Grande facilité d'application.

Destination

- ✓ **En extérieur** : parois verticales en maçonnerie ; béton, ciment, enduits de liants hydrauliques. Les acrotères devront présenter un larmier.
- ✓ **En intérieur** : dans locaux soumis à une aération appropriée : bois et dérivés, enduits de liants hydrauliques, plâtres et dérivés, toutes les anciennes peintures adhérentes.

Mise en œuvre

Préparation des fonds

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

➔**Travaux neufs :** le produit est destiné à être appliqué sur les supports mentionnés selon le processus d'application en vigueur.

➔**Entretien :** éliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage.

Sur anciennes peintures brillantes, lessiver avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant puis rincer à grande eau pour éliminer les parties pulvérulentes.

Dans le cas où le support comporte des traces de moisissures ou de contamination par des champignons, faire un traitement anticryptogamique.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en œuvre.

Processus d'application

⇨ ***Diluant*** : eau

⇨ ***Matériel d'application / Taux de dilution***

- Brosse ou rouleau ..... 0 à 5 %
- Pistolet ..... }
- Airless ..... }

⇨***Séchage à 20°C, hygrométrie normale***

- HP ..... 20 mn
- Sec ..... 1 heure
- Recouvrable ..... 4 heures

Application

2 couches sur supports neufs ou anciens, menuiseries, bois, plâtres et dérivés préalablement imprimés avec une couche d'impression glycérophtalique universelle, anciennes peintures adhérentes.

Caractéristiques Techniques

Masse volumique	1,66 env.
Extrait sec	En poids : 67 % env. En volume : 45 % env.
Aspect	Mat
Pouvoir couvrant & rendement	3 à 6 m²/kg selon la nature des supports
Point d'éclair	Non concerné
Transport & Etiquetage	Se rapprocher de la fiche de données de sécurité établie selon les Directives Européennes en vigueur
Conservation	1 an en emballage d'origine plein et fermé Stocker dans un endroit tempéré. **Craint le gel**
Nettoyage des outils	Eau

Hygiène, sécurité & environnement

Conserver hors de portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. En cas de ventilation insuffisante et pendant les pulvérisations, porter un appareil respiratoire approprié. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement à l'eau et consulter un spécialiste. Ne pas jeter les résidus dans les égouts.

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.

PEINTURES MAESTRIA
CETIP
Route de Gabes Km 3 BP 570 Sfax 3018 - Tél : +216 74 469 155 - 74 469 233 - Fax : +216 74 469 665
E-mail : info@cetip.com.tn - Site Web : www.cetip.com.tn / www.topx.com.tn
ISO 9001 69134