




VULCOR ANTIFOULING



ANTIFOULING A MATRICE DURE AVEC DERIVES ORGANIQUES DE L'ETAIN

	Définition
	Peinture monocomposante pour la protection anti-végétative d'ouvrages immergés dans l'eau de mer tels que : carènes de navires, structures métalliques, etc... et traités en Brai Epoxy, Brai Vinyl ou Caoutchouc Chloré.

Propriétés	
Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7a1-10a	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Du type matrice insoluble. ➤ A forte teneur en oxyde cuivreux et dérivés organiques de l'étain. ➤ Pour les eaux froides et tempérées.

Mise en Œuvre

Préparation des Surfaces :

⇒ Les surfaces à peindre doivent être exemptes de salissures et de pollution.

Méthode d'Application :

Diluant	Matériel	Taux dilution	Température
80-28	Brosse ou Rouleau	0 à 5 %	Le produit accepte une basse température qui affecte néanmoins son temps de séchage. La température du support devra être au moins supérieure de 3°C à celle du point de rosée pour éviter toute condensation.
	Pistolet Airless Buse : 0,023'' Pression : 200 atm	0 à 5 %	

Couches Précédentes Compatibles : Vulcor 815 HV

Couches Suivantes Compatibles : lui-même



Caractéristiques Techniques

Aspect final du film sec	Mat	
Teintes.....	Brun rouge	
Nombre de composants.....	1	
Masse volumique	1,85 ± 0,05 g/cm ³	
Extrait sec en volume mesuré	56 ± 2 % (selon Norme ISO 3233)	
Epaisseur recommandée par couche	Film sec : 70 µm	Film humide : 140 µm

Remarque : respecter les épaisseurs : la performance du revêtement est directement liée à celle-ci.

Rendement : - Théorique	8 m ² /l pour 70 µm secs	
- Pratique	Fonction du support, de sa forme, des conditions et du matériel d'application, de la qualification du personnel, etc...	

Temps de séchage à 20°C	Sec : 8 heures	
et hygrométrie normale	Recouvrable : - Mini : 12 heures	- Maxi : 3 mois
	Mise en eau : dès que sèche	

Hygiène et Sécurité

Point d'éclair (Abel NFT 30050).....	Supérieur à 21°C	
Etiquetage.....	Conforme aux conclusions Label System 23 ^{ème} Adapt. 16/12/98-97/69/CE	
Transport ADR/RID.....	Classe 3 Chiffre 19 ^b) Code 336 Identif. 1992 Etiquette 3 + 6.1	
Conservation	1 an en emballage d'origine plein et fermé	
	Stocker dans un endroit frais et aéré	

Précautions d'utilisation : consulter la fiche de données de sécurité.

Conditionnement

			15 litres
--	--	--	-----------

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.