




## VULCOR PRIMAIRE 5867



CAOUTCHOUC CHLORE / ALKYDE



	Définition & Propriétés
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Peinture monocomposante à base de caoutchouc chloré pour la protection anticorrosive des structures métalliques dans un environnement atmosphérique agressif.</li> <li>➤ De haute viscosité elle sèche à basse température et est résistante à une grande variété de produits chimiques.</li> <li>➤ Non résistante aux huiles, aux hydrocarbures et à des températures supérieures à 60°C.</li> <li>➤ Marque ACQPA 31422</li> </ul>

	Certifications
Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 8a/4a	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Certifiée ACQPA en C3A NV 366 &amp; C4A NV 381.</li> </ul>

	Destination
INTERIEUR  EXTERIEUR	Protection de : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Structure métalliques,</li> <li>➤ Charpentes, réservoirs, appareillages, etc... soumis à des vapeurs ou des condensations acides, alcalines ou salines,</li> <li>➤ Extérieurs de wagons citernes ou trémies, silos, etc...</li> </ul>



PEINTURES

MAESTRIA

CETIP

 Route de Gabes Km 3 BP 570 Sfax 3018 - Tél : +216 74 469 155 - 74 469 233 - Fax : +216 74 469 665  
 E-mail : info@cetip.com.tn - Site Web : www.cetip.com.tn / www.topx.com.tn


## Mise en Œuvre

### Préparation des Surfaces :

Lavage et dégraissage éventuels.

⇒ **Sur acier brut** : décapage au degré Sa 2,5 (selon ISO 8501-1988).

⇒ **Sur anciens fonds et entretien** : éliminer la rouille, la graisse et les anciens fonds non adhérents par grattage au degré St2 ou UHP (selon NFT 35-520) au degré DHP3.

### Méthode d'Application :

Diluant	Matériel	Taux dilution	Température
68-69	Brosse ou Rouleau *	0 à 10 %	Le produit accepte une basse température qui affecte néanmoins son temps de séchage. La température du support devra être au moins supérieure de 3°C à celle du point de rosée pour éviter toute condensation.
	Pistolet Airless (45/1) Buse : 0.021" – 0.023" Pression : 150 bars à la buse	0 à 5 %	

**Couches Précédentes** : néant ou Epodux Zinc 62-208.

**Couches Suivantes** : lui-même ou Vulcor Finition5868.

\* Éviter de repasser à plusieurs reprises (détrempe de la couche précédente)

## Caractéristiques Techniques

Aspect final du film sec.....Mat

Teintes .....Chamois

Nombre de composants .....1

Masse volumique .....1,39 ± 0,05 g/cm<sup>3</sup>

Extrait sec en volume mesuré ..... ≈ 46 % selon ISO 3233 - 7 jours à 20°C

Épaisseur recommandée par couche.....Film sec : 70/85 µm    Film humide : 160/195 µm

Rendement : - Théorique.....6,6 – 5,4 m<sup>2</sup>/l pour 70/85 µm secs

- Pratique.....Fonction du support, de la nature des pièces à peindre, des conditions et du matériel d'application, de la qualification du personnel, etc.. et n'entraîne pas notre responsabilité

Temps de séchage à 20°C.....*HP* : 1 heure                      *Sec apparent* : 12 heures

et hygrométrie relative = 75 %                      *Recouvrable* : - *Mini* : 18 heures - *Maxi* : 12 mois

## Hygiène et Sécurité

Intervalle de Point d'Éclair .....Compris entre 23°C et 55°C

Transport & Étiquetage.....Se rapprocher de la fiche de données de sécurité établie selon les Directives Européennes en vigueur

Conservation .....1 an en emballage d'origine plein et fermé

Stocker dans un endroit frais et aéré

**Précautions d'utilisation** : consulter la fiche de données de sécurité.

## Conditionnement

15 litres

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.