

STRIASOL TENNIS

Peinture acrylique en phase aqueuse



DEFINITION

Peinture acrylique, en phase aqueuse monocomposant, sans odeur d'aspect mat.

DESTINATION

Spécialement conçue pour les courts de tennis en béton ou en enrobé.

PROPRIÉTÉS

Non glissant.
Séchage rapide.
Facile d application.
Intérieur, extérieur.
Très bonne résistance aux intempéries.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|---|
| Aspect du film sec | : Mat |
| Teinte(s) | : Rouge-brun, Vert Tennis, Gris Pierre, Blanc |
| Nombre de composants | : 1 |
| Masse volumique | : 1,58 +/- 0,05 g/cm ³ |
| Extrait sec en poids | : 72 +/- 2% |
| Extrait sec en volume | : 55 +/- 3% |
| Temps de murissement à 20°C | : Néant |
| Température du produit à l'application | : Comprise entre 15 et 30 °C |
| Consommation théorique | : 3 m ² /kg pour 110 µm secs |
| Consommation pratique | : Fonction du support, de la surface du court de tennis, des conditions et du matériel d'application, etc... |
| Rendement théorique | : 5 m ² /l pour 110 µm secs |
| Dilution | : Eau (2 à 10%) |
| Nettoyage du matériel | : Eau |

STRIASOL TENNIS

Peinture acrylique en phase aqueuse

MISE EN OEUVRE

Préparation des surfaces

Préparation du produit

Stocker à une température de 20°C, 24h avant application.

Nombre de couche(s) : 2 à 3

DONNÉES TECHNIQUES

| | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|-------|-------------------------------------|------|-----------|
| Applicable sur | béton | enrobé percolé | acier | enrobé | bois | carrelage |
| | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Couches précédentes | STRIASOL TENNIS | | | | | |
| Couches suivantes | STRIASOL TENNIS | | | | | |

APPLICATION

| Fonction/Aspect | Produit | Consommation | Matériel d'application |
|-----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|
| FINITION | STRIASOL TENNIS | 0,35 à 0,45 kg/m ² | Airless ou Rouleau |

CONDITIONS D'APPLICATION

Stocker à une température de 20°C, 24h avant application.

Température ambiante : Minimum : 10°C / Maximum : 30°C

Humidité ambiante : 85% maximum

Humidité du support : 4.0% maximum

Température du support : Elle devra être au moins de 10°C et supérieure de 3°C à celle du point de rosée pour éviter toute condensation

SECHAGE / RECOUVREMENT

| Séchage et hygrométrie < 80% | | 10°C | 20°C | 30°C |
|------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Trafic léger | | 48 heures | 24 heures | 12 heures |
| Trafic normal | | 4 jours | 2 jours | 1 jour |
| Sec | | 4 heures | 2 heures | 1 heure |
| Dur | | 48 heures | 24 heures | 12 heures |
| Délai de recouvrement | Minimum : | 6 heures | 3 heures | 2 heures |
| | Maximum : | Non critique | Non critique | Non critique |

PROCÉS VERBAUX

- PV Résistance à l'abrasion : CERIEPC

SPÉCIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES

Classement AFNOR : Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2

COV (directive 2004/42/CE) : Valeur limite UE pour ce produit (A/i) : 140 g/l (2010).

Ce produit contient au maximum 20 g/l de COV

STRIASOL TENNIS

Peinture acrylique en phase aqueuse



HYGIENE ET SECURITE

- Point d'éclair : Non concerné
- Précautions d'utilisation, étiquetage, transport : Se reporter à la fiche de données sécurité établie selon les directives européennes en vigueur.
- Conservation : 2 ans minimum en emballage d'origine plein et fermé. Stocker dans un endroit tempéré à l'abri du gel et des intempéries.

CONDITIONNEMENT

| EMBALLAGE |
|-----------|
| 5 l |
| 20 kg |